

Primer Centylon-Frankolon FPO

Primer pour les bandes de polymère haut et les bandes de caoutchouc

Caractéristiques techniques

Groupe de produits	Polypropylène
Propriétés du matériaux	Résistance à la pluie à +21°C après 30 minutes Retraitable à +21°C après 30 minutes Incolore

Traitement

Support

Le sol doit être propre, sec, anti dérapant et portant, présenter une densité et une résistance suffisantes, être débarrassé des boues de ciment, des huiles de coffrage, des produits d'étanchéité et de traitement ultérieur, des salissures, d'huile, de graisse, etc.

Températures et humidité de l'air

Le traitement du Primer Centylon-Frankolon FPO se fait à des températures ambiantes et de base de +5°C à +40°C. La température idéale de traitement est de +21°C. La viscosité augmente lorsque la température baisse.

Traitement

Le Primer Centylon-Frankolon FPO est appliqué au tampon à récurer, en fine couche de 100 g/m² maximum. Ne pas verser le Primer Centylon-Frankolon FPO sur la surface et le tenir à l'abri des sources d'allumage et des feux ouverts.

Ne pas laisser l'apprêt dépasser de plus de 5 mm environ du jointement prévu. Recouvrir le Primer Centylon-Frankolon FPO dans les 24 heures du revêtement d'étanchéité Centylon-Frankolon. Si vous ne le faites pas, vous devrez enlever le Primer Centylon-Frankolon FPO par meulage ou à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé de diluant approprié. Ne jamais apposer le Primer Centylon-Frankolon FPO sans avoir au préalable nettoyé soigneusement la surface.

Consommation et conditionnement

Consommation :

0,10 l/m² au maximum

Conditionnement :

bouteille de 0,30 litres / bouteille de 1 litre / bidon de 3 litres

Stockage

Stocker dans le récipient d'origine au sec et à une température de +5°C à +30°C
Éviter, également sur le chantier, le rayonnement direct du soleil sur les récipients
Conservation 12 mois après la date de production

Code GIS / Clé EAK

Code GIS : M-GF04

Clé EAK : 080111

Indications générales

Les temps indiqués raccourcissent lors de températures ambiante et de base plus élevées et s'étirent lors de températures ambiantes et de base moins élevées. Les valeurs de consommation augmentent à basse température. Ne pas mélanger de substances étrangères au Primer Centylon-Frankolon FPO.

Primer Centylon-Frankolon FPO

Traitement



1. Nettoyer la base soigneusement à l'aide de diluant approprié avant d'appliquer le Primer Centylon-Frankolon FPO.



2. Plonger le tampon à récurer dans le récipient.



3. Appliquer le Primer Centylon-Frankolon FPO à la brosse. Le frotter en mouvements circulaires et une légère pression sur la surface (100/m² au maximum).

Divers

Les informations précitées ainsi que les conseils d'applications verbaux, écrits ou sous forme d'essais sont indiqués d'après nos connaissances. Elles sont données à titre indicatif, non contractuel, également en ce qui concerne la protection de tiers éventuels. Nos conseils ne vous dispensent pas du contrôle des conseils prodigués – particulièrement de nos fiches de données de sécurité et de nos informations techniques – et de nos produits en ce qui concerne leur compatibilité avec les méthodes et usages visés. Nous ne pouvons pas contrôler les utilisations, applications et traitements de nos produits et des usages choisis en fonction de nos conseils techniques et sont donc entièrement sous votre responsabilité. La commercialisation de nos produits est effectuée sur la base de nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Tenir compte des avertissements inscrits sur les étiquettes des produits.

Version : septembre 2012