

TECHNISCHE FICHE

Versie 07/2020

105	Secur Tape Polybacking 15 cm x 30,5 m
-----	---------------------------------------

1 Materiaalomschrijving

Secur Tape Polybacking is een dubbelzijdig zelfklevende tape voor het maken van langse naadverbindingen met Sure Seal EPDM. Secur Tape Polybacking 15 cm wordt gebruikt voor mechanisch bevestigde membranen. Ingeval van Sure Seal Pre Tape rollen, is deze Secur Tape Polybacking in de fabriek aan de Sure Seal rol aangehecht.

2 Producteigenschappen

Secur Tape Polybacking 15 cm x 30,5 m	
Breedte	15 cm
Lengte	30,5 m
Houdbaarheid	1 jaar
Gewicht	6 kg/rol

3 Opslag

In het magazijn:

– Stockeer de rollen op een droge plaats. – Indien de Secur Tape Polybacking onder de 4 °C bewaard wordt, verliest deze aan kleefkracht.

Op het dak:

– Bewaar de Secur Tape Polybacking op het dak in de schaduw. – Hou de Secur Tape Polybacking weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

4 Voorbereiding

– Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Weathered Membrane Cleaner. – Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.

5 Verwerking

– Breng HP250 Primer aan met een propere schuurspons / lijmrol. – Zorg er voor dat de HP250 Primer gelijkmatig verdeeld is op het oppervlak. – Laat de HP250 Primer drogen tot deze handdroog is. – Plaats de Secur Tape Polybacking, verwijder de Polyback beschermingsfolie en rol de Secur Tape Polybacking dwars aan met een aandrukrol. – Volg de plaatsingsrichtlijnen van I.R.S-Btech en gebruik steeds de toebehoren uit het Sure Seal gamma. – Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C

6 Opmerkingen

– Neem contact op met de technische dienst van I.R.S-Btech indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Secur Tape Polybacking. – Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van het WTCB.