

KoraFleece®

Rolafmeting: 1,5 x 50 m
SAP-code: 13906732
Totale oppervlakte: 75 m² (± 14,6 kg)
Rollen/pallet: 20 stuks
Dubbele geïntegreerde kleefstrook

Dimensions du rouleau : 1,5 x 50 m
Code SAP: 13906732
Surface totale : 75 m² (± 14,6 kg)
Rouleaux/palette : 20 pièces
Double bande adhésive intégrée



Technische karakteristieken volgens EN 13859-1

Caractéristiques techniques conformes à la EN 13859-1

Materiaal	Matériau	polypropyleen (5 lagen, gewapend) met dubbele geïntegreerde kleefstrook polypropylène (5 couches, armé) avec double bande adhésive intégrée	
Kleur materiaal: - bovenzijde - onderzijde	Coloris matériau : - dessus - dessous		blauw / bleu wit / blanc
Gewicht/oppervlakte	Grammage/surface	EN 1849-2	195 g/m ² ± 10%
Gewicht rol	Poids du rouleau		ca / environ 14,6 kg
Rolafmeting	Dimensions du rouleau	EN 1848-2	1,5 x 50 m
S _d -waarde	Valeur S _d	EN ISO 12572/C	0,03 m ± 0,01 m
Treksterkte langs/dwars - vóór kunstmatige veroudering - na kunstmatige veroudering	Résistance à la traction longitudinale/transversale - avant vieillissement artificiel - après vieillissement artificiel	EN 12311-1	500 ± 50 / 410 ± 50 N/50 mm 500 ± 50 / 410 ± 50 N/50 mm
Nageldoorscheurweerstand langs/dwars	Résistance à la déchirure au clou longitudinale/transversale	EN 12310-1	440 ± 40 / 430 ± 40 N
Rek bij breuk langs/dwars - vóór kunstmatige veroudering - na kunstmatige veroudering	Allongement à la rupture longitudinal/transversal - avant vieillissement artificiel - après vieillissement artificiel	EN 12311-1	18 ± 5 / 15 ± 5 % 18 ± 5 / 15 ± 5 %
Waterdichtheid - vóór kunstmatige veroudering - na kunstmatige veroudering	Résistance à la pénétration de l'eau - avant vieillissement artificiel - après vieillissement artificiel	EN 1928	klasse / classe W1 klasse / classe W1
Waterkolom	Colonne d'eau	EN 20811	> 4000 mm
Brandreactie	Réaction au feu	EN 13501-1	klasse / classe E
Temperatuurbestendigheid	Résistance à la température		-40°C tot / à +80°C
UV-bestendigheid Midden-Europa	Résistance aux UV Europe centrale		3 maanden / mois

Wienerberger N.V./S.A.

Divisie Kleidakpannen
Division Tuiles Terre Cuite
Kapel ter Bede 121
B – 8500 Kortrijk

T 056 24 96 38 - F 056 20 47 60
info@koramic.com
www.koramic.com