

CARACTERISTIQUES

- la colle de montage la plus rapide parmi les MS-polymères
- collage structurelle et très solide
- ne s'affaisse pas entre les joints d'une largeur allant jusqu'à 40 mm
- restée flexible
- inodore, sans solvants ce qui permet l'usage dans une espace close
- montage 100% étanche et peut être repeint avec la peintures et les laques les plus fréquents
- résistant aux corps et aux vibrations
- utilisable avec un pistolet professionnel (par ex. TEC7 Gun)



INFO TECHNIQUE

Base : MS-polymère

Densité : 1.49 g/cm³

Viscosité : pâte raide - pompage plus dur que chez en MS polymère standard

Dureté (DIN 53505) après 3 semaines à une humidité relative de 23°C/50% : +/- 54 Shore A

Rétrécissement (DIN 52451) : +/- 5%

Consistance (DIN EN 27390) : ne s'affaisse pas entre les joints d'une largeur allant jusqu'à 40 mm.

Elasticité de rupture : > 500%

Module sous élasticité 100% 23°C (DIN 53504 S2) : 1.0 N/mm²

Résistance à la traction (DIN 53504 S2) : 2.2 N/mm²

Formation de la pellicule : 3-5 minutes

Durcissement :

- 24u - 2.7mm
- 48u - 4mm

Stabilité thermique: -40°C jusqu'à +90°C

Température de traitement : de +5°C jusqu'à +40°C

Résistance chimique :

bonne contre l'eau, l'eau salé, les solvants aliphatiques, les huiles, les acides anorganiques dilués et les alkalis - moyenne contre les esters, les cétones et les aromates - mauvaise contre des acides concentrés et des solvants chlorés

Inaltérabilité : parfait

Durée de conservation : 12 mois dans l'emballage d'origine fermé

Mesures de sécurité : veuillez consulter la fiche de sécurité



Industrielaan 5B - 2250 Olen - Belgium
t +32 14 85 97 37 - f +32 14 85 97 38
info@tec7.be - www.tec7.com
ISO Certified Company ISO 9001:2000 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007

MODE D'EMPLOI

- Ne pas découper l'embout, celui-ci est prévu d'une rainure-V qui donne comme résultat que vous avez toujours la hauteur de colle appropriée.
- Placer l'embout verticalement sur la surface à coller et pomper.
- Toujours appliquer sur une surface propre et sans poussière. La surface peut bien être encore mouillée.
- Nettoyez et dégraissez la surface à l'aide de Foam7.
- Si nécessaire, finir la colle avec du Tec7-Cleaner.
- Les surfaces difficiles telles que des laques à poudre et des matériaux sur bas de PP, PE, silicones, des bitumes.... toujours tester sur adhésion.. Des surfaces poreuses et/ou faibles toujours d'abord de renforcer Epofix7.
- Facile à appliquer avec le 7 Gun professionnel.
- Pour obtenir des collages solides avec un durcissement rapide, appliquez des lignes de colle au lieu de points.

EMBALLAGE

Cartouche : 290 ml

X-TACK7	Numéro d'article
Blanc	534525000
Gris	534535000

