

Sure-White cover EPDM auto-adhésive: 15 cm x 30,5 m

Description

Le Sure-White cover EPDM auto-adhésive est une membrane EPDM vulcanisée blanche d'une épaisseur nominale de 1,52 mm, laminée avec une bande adhésive (0,76 mm). Le Sure-White cover EPDM auto-adhésive est disponible en rouleaux de 15 cm de large et de 30,5 m de long.

Le Sure-White cover EPDM auto-adhésive convient à la finition des joints et des bords métalliques, à l'imperméabilisation des joints d'extrémité de l'EPDM Sure-White ou à la réparation des fuites de la toiture.

Applications

Enlevez la saleté et la poussière du joint à l'aide d'un chiffon propre. Si la couche de saleté est forte, nettoyez soigneusement le joint à l'aide du Weathered membrane cleaner. Ce processus est très important pour une membrane qui a été exposée pendant plusieurs semaines.

- 1) Application du primaire Sure-Seal HP-250.
Appliquer le primaire Sure-Seal HP-250 à l'aide d'une éponge abrasive ou d'un rouleau à colle. Appliquer une couche fine et régulière sur la membrane en effectuant des mouvements circulaires. Un joint correctement recouvert du primaire Sure-Seal HP-250 aura une couleur uniforme et ne présentera pas de stries, de grumeaux ou de flaques.
- 2) Toute la surface sur laquelle le Sure-White cover EPDM auto-adhésive sera appliquée doit être propre. L'adhésif au dos du Sure-White cover EPDM auto-adhésive n'adhère pas aux surfaces poussiéreuses/salies. Toute contamination de la surface affaiblit l'adhérence de l'adhésif.
- 3) Laisser sécher le primaire Sure-Seal HP-250 jusqu'à ce qu'il ne colle plus lorsqu'on le touche avec un doigt sec.
- 4) Installer le Sure-White cover EPDM auto-adhésive immédiatement après l'évaporation du primaire Sure-Seal HP-250. Cela minimise la contamination potentielle par la poussière et favorise l'adhérence par temps froid.
- 5) Placez le Sure-White cover EPDM auto-adhésive sur la surface à protéger et pressez-le fermement et uniformément à la main sur toute la surface.
- 6) Pressez immédiatement le Sure-White cover EPDM auto-adhésive à l'aide d'un rouleau de pression, en exerçant une surpression. Roulez sur le bord du Sure-White cover EPDM auto-adhésive, et non parallèlement à celle-ci.
- 7) Mastiquer si nécessaire avec le Mastic Sure-White:
 - a) Contre-raccords.
 - b) Profils de rive (sur le côté du profil).
- 8) Pour obtenir une bonne adhérence du Sure-White cover EPDM auto-adhésive à des températures inférieures à 4°C, chauffer la surface nettoyée ou recouverte du primaire Sure-Seal HP-250 de la membrane avec un pistolet à air chaud pendant que le Sure-White cover EPDM auto-adhésive est appliquée et pressée en place.
- 9) Le Sure-White cover EPDM auto-adhésive est utilisée pour fournir un revêtement protecteur à de nombreux matériaux de couverture et pénétrations. La méthode spécifique d'application du Sure-White cover EPDM auto-adhésive varie en fonction des circonstances spécifiques.

Avertissements

- Éviter tout contact prolongé avec la peau. En cas de contact avec la peau, laver soigneusement la partie contaminée de la peau avec de l'eau et du savon.
- Le stockage à long terme sur le site à des températures supérieures à 32°C peut affecter la durée de conservation du produit.
- Par temps chaud et ensoleillé, conservez les rouleaux du Sure-White cover EPDM auto-adhésive dans une boîte ou dans un endroit ombragé jusqu'à leur utilisation.
- Le stockage et l'utilisation du Sure-White cover EPDM auto-adhésive à des températures inférieures à 4°C entraînera une perte d'adhésivité et, dans les cas extrêmes, une absence d'adhérence au support. Un stockage de nuit doit être prévu pour maintenir la température du Sure-White cover EPDM auto-adhésive à un minimum de 15°C. Des boîtes chauffantes pour le stockage sur site doivent être prévues pour maintenir le produit à une température minimale de 4°C.
- Le Sure-White cover EPDM auto-adhésive doit être stockée dans un endroit sec.
- En raison de l'évaporation du solvant, de la condensation peut se former sur le produit HP250 fraîchement appliqué lorsque la température ambiante est proche du point de rosée. Si de la condensation se forme, l'application du primaire Sure-Seal HP-250 et du Sure-White cover EPDM auto-adhésive doit être interrompue, car il n'y aura pas d'adhérence forte. Laisser sécher la surface et appliquer une nouvelle couche fine de primaire Sure-Seal HP-250 sur la surface précédemment recouverte et appliquer le Sure-White cover EPDM auto-adhésive si les conditions le permettent.
- Ne laissez pas de produits résiduels (pétrole, graisse, huile, solvants, huile végétale ou minérale, graisse animale, etc.) ou un échappement de vapeur entrer en contact direct avec la bande EPDM autocollante Sure-White cover.
- Tenir hors de portée des enfants.

Propriétés du produit

Sure-White cover EPDM auto-adhésive : 15cm * 30,5m	
Couleur	blanc
Base	membrane – EPDM, colle – caoutchouc synthétique
Matière sèche	100%
Limite élastique	1650 psi (11,3 MPa) minimum
Élasticité	minimum 480%

Sure-White cover EPDM auto-adhésive : 15cm * 30,5m

Résistance à l'ozone	pas de fissuration; état après exposition à 100 pphm d'ozone dans l'air pendant 168 heures à 40°C (spécimen soumis à une contrainte de 50%)
Friabilité	-55°C
Épaisseur nominale	2,41 mm
Largeur nominale	membrane – 150 mm adhésif – 155 mm
Poids par rouleau	9,5 kg
Emballage	2 rouleaux/carton
Durée de conservation	1 an

Remarques

- Veuillez contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Sure-White cover EPDM auto-adhésive.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.