

EPDM APOROOF 1.5MM



1.4MX20M



0.1MX20M



Description du produit

La membrane EPDM APOROOF constitue une couche d'étanchéité d'une épaisseur de 1,5 mm. La membrane est composée à 100 % d'EPDM (éthylène-propylène-diène monomère), qui est un caoutchouc synthétique de couleur noire présentant une résistance élevée aux UV et une très longue durée de vie.



Scannez pour en savoir plus à propos de l'EPDM APOROOF

APOROOF
Votre partenaire en toiture & façade

Applications

La membrane EPDM APOROOF 1,5 MM convient parfaitement pour l'étanchéité des toitures, ainsi que comme membrane résistante à l'humidité dans les façades, les fondations et les sous-sols. Entièrement encollé avec la colle de contact APOROOF, l'EPDM APOROOF 1,5 mm convient à toutes les pentes.

Propriétés

Propriétés		Spécification	Valeur mesurée
Résistance à la traction (EN 12311-2)	N/mm ²	≥ 6	≥ 8
Allongement à la résistance à la traction max. (EN 12311-2)	%	≥ 400	≥ 400
Résistance à la déchirure (EN 12310-2)	N	≥ 25	≥ 25
Stabilité dimensionnelle (EN 1107-2)	%	≤ 0,5	≤ 0,5
Résistance au pelage des joints (EN 12316-2)	N/50mm	≥ 25	≥ 25
Résistance au cisaillement des joints (EN 12317-2)	N/50mm	≥ 200	≥ 200
Comportement au feu extérieur (EN 13501-5)	-	-	Assemblage BROOF(t1) disponible
Résistance à une charge statique (EN 12730) sur béton		≥ L20	≥ L20
Pénétration dynamique (EN 12691) sur EPS 150	mm	≥ 2 000	≥ 2 000
Étanchéité à l'eau (EN 1928)	-	-	Conforme sous 10 kPa
Plombant à basse température (EN 495-5)	°C	≤ -30	≤ -45
Résistance à la grêle (EN 135853)			
- substrat solide	m/s	≥ 28	≥ 28
- substrat mou	m/s	≥ 26	≥ 26
Perméabilité à la vapeur d'eau (EN 1931)		70.000	70.000
Résistance à l'ozone (EN 1844)		Aucune fissure	Conforme
Compatibilité pour exposition au bitume (EN 1548)	-	Conforme	Conforme

Mise en œuvre

La membrane EPDM APOROOF 1,5 mm est entièrement ou partiellement collée et lestée sur la toiture. Nous vous recommandons de suivre une formation dans l'un de nos centres de formation accrédités dans tout le pays.

Stockage et conditionnement

Stocker les rouleaux dans un endroit sec.

Avant utilisation, consulter le manuel technique complet d'APOROOF.

APOK se réserve le droit de modifier la composition du produit sans préavis, n'hésitez pas à demander l'édition la plus récente de ce document. Nous ne pouvons être tenus responsables et nous n'accepterons aucune responsabilité pour tous dégâts qui pourraient voir le jour du fait d'une utilisation incomplète ou incorrecte des informations communiquées.

Mettez 60 années d'expérience au service d'une gamme de produits et vous obtenez...
APOK Exclusives.

Nous élaborons la gamme APOK Exclusives sur la base de notre savoir-faire et sur mesure en fonction de vos besoins de professionnel des toitures et façades.

APOK Exclusives est

- Une **marque** qualitative
- Un label de **qualité** supérieure
- Un assortiment de produits que nous avons toujours **de stock**
- Une gamme de produits exclusifs que l'on trouve **uniquement chez APOK**

