

Technische fiche

DELTA®-MAXX PLUS

De duurzame en mandragende onderdakfolie met gepatenteerde kleefstroken voor een materiaal- en kostenbesparende plaatsing bij geventileerde en niet-geventileerde daken.



Nieuw vanaf 01.01.2023!



Kenmerken	Methode	Waarde/Beschrijving
Beschrijving		
Toepassing	–	Voor volledig geïsoleerde hellende daken; Voldoet aan de ZVDH productinformatiebladen UDB-A en USB-A; Ook geschikt voor tijdelijke dakbedekking; als gevelfolie achter geventileerde gevelbekleding met gesloten voegen of op houten dakbeschoot.
Materiaal	–	PET capillair geotextiel met waterdichte, dampdoorlatende PU-coating. Met gepatenteerde kleefstroken.
Speciale kenmerken	–	Minder materiaalverbruik / minimaal afval dankzij de dubbele kleefstroken (de folie kan eenvoudig worden gedraaid en meteen opnieuw worden gebruikt bij de volgende baan). Materiaalbesparing: tot 30%.
Gewicht	EN 1849-2	ca. 190 g/m ²
Dikte	–	ca. 0,4 mm
Rechtheid (≤ 30 mm/10 m)	EN 1848-2	geslaagd
Waterdichtheid		
Waterdichtheid voor en na veroudering (336 uur UV)	EN 1928	W1
Waterdichtheid na langdurige blootstelling (448 d bij 5±2 m/s; 70 °C)	EAD 030218-01-0402	W1
Slagregentest	Test TU-Berlijn	Dicht
Waterdampdoorlaatbaarheid		
S_d-Waarde	EN ISO 12572	ca. 0,17 m
Diffusieweerstand μ	–	ca. 425
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN ISO 12572	ca. 1,1 · 10 ⁻⁹ kg/m ² · s · Pa
Mechanische eigenschappen		
Treksterkte	EN 12311-1	ca. 450/400 N/5 cm
Treksterkte na veroudering (336 uur UV)	EN 12311-1	ca. 360/320 N/5 cm
Rek in de lengte / in de breedte	EN 12311-1	ca. 32–58% / 40–80%
Scheurvastheid / nageldoorscheursterkte in de lengte / in de breedte	EN 12310-1	ca. 340/370 N
Maatvastheid	EN 1107-2	< 1,5%
Flexibiliteit bij lage temperaturen	EN 1109	-25 °C
Overige eigenschappen		
Brandklasse	EN 13501-1	B-s1, d2
Brandcode	VKF	4.2
Temperatuurbestendigheid	–	-40 °C tot +80 °C
Maximale temperatuurbelasting op korte termijn (< 8 uur/dag)	–	+120 °C
Maximale UV-gerelateerde blootstelling		12 weken
Open bouwfase		6 weken
Afmetingen	–	50 m × 1,50 m
Rolgewicht	–	14 kg
Palletisering	–	18 rollen/pallet
CE-conformiteit	EAD 030218-01-0402, EN 13859-2	Ja
Certificaten	–	UDB-A/USB-A volgens ZVDH. Verhoogde verouderingseis: geslaagd (ZVDH productinformatieblad, tabel 1). Europese technische beoordeling ETA (levensduur ≥ 25 jaar)
Externe testcertificaten	–	Mandragend volgens DGUV-test

De inhoud van dit datablad beschrijft de huidige stand van kennis op het tijdstip van publicatie en maakt geen aanspraak op volledigheid. Neem contact op met Dörken Benelux, voor vragen of bij twijfels. De publicatie van dit datablad annuleert en vervangt alle voorgaande.



Toebehoren

• DELTA[®]-MULTI-BAND:

Enkelzijdige hoogwaardige kleefband voor het afdichten en repareren van alle DELTA[®] folies (aangebracht op de bedrukte bovenzijde) en voor het verbinden met alle soortgelijke ondergronden en oppervlakten van (harde) kunststof, metaal, glad hout en materialen op houtbasis. Geschikt voor binnen- en buitentoeëpassing.

Materiaal: speciale versterkte UV-gestabiliseerde polyethyleenfolie (PE) als ondergrond voor een sterk hechtende acrylaatlijm, vrij van oplosmiddelen en met een handig te verwijderen papieren schutfolie.

Voldoet aan de eisen van de norm DIN 4108-11.

Afmetingen: 60 mm / 100 mm* / 150 mm* (* met gedeelde schutfolie)

• DELTA[®]-FLEX-BAND FG 80 / FG 150:

Afdichtings- en verbindingstape geschikt voor binnen- en buitendetails zoals dakramen, schoorstenen, kabels. Dikte ca. 2 mm.

Materiaal: oplosmiddelvrije butylrubberlijm op speciale PE-folie met gesiliconiseerde PE-schutfolie, ingesneden in het midden.

Afmeting: 6 m x 80 mm / 10 m x 150 mm.

Ook verkrijgbaar als DELTA[®]-FLEX-BAND F 100 met geotextieloppervlak: 10 m x 100 mm.

• DELTA[®]-THAN:

Durzaam elastische patroonlijm van speciaal rubber voor buitentoeëpassing, voor het lijmen en verbinden van DELTA[®] folies.

Vulgewicht: 310 ml per patroon / 600 ml per koker.

Verbruik: ca. 7 lopende meter per patroon of 14 lopende meter per koker.

• DELTA[®]-SB:

VPE-schuim nageldichtingsband op rol. Voor het afdichten van nageldoorvoeren. Enkelzijdig. Aanbrengen op folies of tengellatten.

Afmetingen: 40 mm x 30 m (DELTA[®]-SB 40) / 50 mm x 30 m (DELTA[®]-SB 50) / 60 mm x 30 m (DELTA[®]-SB 60)