MOGAT
Dachsysteme Bauwerksabdichtung

Fiche technique

BÄRENHAUT V 60 S4A

Armature:	Voile de verre 60 g/m²
Revêtement:	Bitume de qualité
Face supérieure:	Gresage minéral
Face inféruieure:	PE-Folie
HAN:	89510

Type de feuille:	DU/E4
Nom de la norme:	V 60 S4 selon DIN SPEC 20000-201

Type de feuille:	BA
Nom de la norme:	V 60 S4 selon DIN SPEC 20000-202

Valeurs techniques

Caractéristiques	Méthode d'essai	Unité	Exigences / Valeur limite
Défauts visibles	DIN EN 1850-1	-	aucun défaut visible
Longueur	DIN EN 1848-1	m	10
Largeur	DIN EN 1848-1	m	1
Rectitude	DIN EN 1848-1	mm/10m	≤ 20
Masse surfacique / Poids	DIN EN 1849-1	kg/m²	Ø 5,4
Épaisseur	DIN EN 1849-1	mm	≥ 4
Etanchéité à l'eau	DIN EN 1928 B	-	conforme
Comportement au feu de léxtérieur	DIN V ENV 1187	-	Cf rapport de contrôle
Réaction au feu	EN ISO 11925-2	-	E selon DIN 13501-1
Résistance au pelage	DIN EN 12316-1	N/50mm	NPD
Résistance au cisaillement	DIN EN 12317-1	N/50mm	NPD
Résistance en tractiion (en longuer/entravers)	DIN EN 12311-1	N/50mm	≥ 400 / ≥ 300
Traction: allongement (an longueur/en travers)	DIN EN 12311-1	%	≥ 2 / ≥ 2
Résistance au poinconnement	DIN EN 12691	mm	NPD
Résistance au choc	DIN EN 12730	kg	NPD
Résistance aux racines	DIN EN 13948	-	Uniquement feuilles anti racines
Constance dimensionnelle	DIN EN 1107-1	%	NPD
Souplesse	DIN EN 1109	°C	≤ 0
Résistance à la chaleur	DIN EN 1110	°C	≥ 70
Vieillissement artificiel DIN EN 1296 DIN EN 1297	 DIN EN 1109 DIN EN 1110	 °C	 NPD

CE

Les valeurs déterminées sont des valeurs calculées statiquement et peuvent être soumises à des tolérances. Si aucune tolérance n'est indiquée, elles sont conformes à la norme. NPD = pas de puissance définie .

Numéro de certification : 0958-CPR-2030/1
N° d'identification de l'organisme de certification : : 0958
DIN EN 13707, DIN EN 13969, DIN Spec 2000-201, DIN Spec 2000-201

Version : 01.07.2022
Sous réserve de modifications techniques.
Cette fiche technique remplace toutes les précédentes.

MOGAT Werke
Ingelheimstraße 2, D-55120 Mainz
Tel. +49 6131 / 96 00 8-0
www.mogat-werke.de

Sicherheit für Generationen

Fiche technique

BÄRENHAUT V 60 S4A

Utilisation
Couche d'étanchéité supplémentaire dans le procédé de soudage.

Mise en œuvre
Instructions de mise en œuvre selon les directives, règles techniques du VDD.

Transport et stockage
Ne pas stocker plus de 9 mois. Les lés autocollants doivent toujours être transportés et stockés en position verticale et à l'abri de l'humidité, des rayons UV et de la chaleur. Pendant la saison froide, les lés doivent être stockés à l'abri du gel. Seuls les lés tempérés peuvent être mis en œuvre sur le chantier.

Élimination
Les déchets de chantier peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou les déchets industriels banals (Catalogue européen des déchets EWC 170302 Mélanges bitumineux).

CE

Les valeurs déterminées sont des valeurs calculées statiquement et peuvent être soumises à des tolérances. Si aucune tolérance n'est indiquée, elles sont conformes à la norme. NPD = pas de puissance définie .

Numéro de certification : 0958-CPR-2030/1
N° d'identification de l'organisme de certification : : 0958
DIN EN 13707, DIN EN 13969, DIN Spec 2000-201, DIN Spec 2000-201

Version : 01.07.2022
Sous réserve de modifications techniques.
Cette fiche technique remplace toutes les précédentes.

MOGAT Werke
Ingelheimstraße 2, D-55120 Mainz
Tel. +49 6131 / 96 00 8-0
www.mogat-werke.de