



Kennnummer-Zert.-Stelle: 0958, Zertifizierungsnummer WPK (06), DIN EN 13707 / DIN EN 13969  
CPD – DK005/1; 2, CPD – DK005/3; 4, CPD – DK005/5; 6, CPD – DK005/7; 8

Nom commercial: **BÄRENHAUT V 60 S3**  
Armature: Voile de verre 60 g / m<sup>2</sup>  
Bitumen de surfacage: Bitumen  
Finition surface: Sable minérale  
Finition sous-face: PE-Film

**Application:**

Applicationné comme sous-couche dans des revêtements d'étanchéités multicouches.

**Caractéristiques:**

Caractéristiques	Méthode d'essai	Unité	Demande / niveau de limitation
Longueur	DIN EN 1848-1	m	10
Largeur	DIN EN 1848-1	m	1
Justement	DIN EN 1848-1	mm / 10 m	≤ 20
Poids du rouleau	DIN EN 1849-1		Ø 38 kg
Épaisseur	DIN EN 1849-1	mm	3
Étanchéité à l'eau	DIN EN 1928	-	réussi
Comportement au feu	EN ISO 11925-2	-	E nach DIN 13501-1
Résistance à la traction (en longueur / en travers)	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	≥ 400 / ≥ 300
Allongement à la rupture (en longueur / en travers)	DIN EN 12311-1	%	2 / 2
Pliage à froid	DIN EN 1109	°C	0
Point de ramollissement	DIN EN 1110	°C	70

**Indication sur transport et stockage:**

Mettez l'étanchéité à l'abri de humidité, rayonnement UV et chaleur pendant transport et stockage (en principe pose chant).

**Indication particulières:**

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement. Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.