


# DERBICOAT S

*De plastomeer-bitumen voorbereidingslaag*

## Samenstelling van het membraan

- ▶ DERBICOAT S is een onderlaag, samengesteld uit edele thermoplastische atactische polyolefinen (TPO).
- ▶ DERBICOAT S is aan de bovenzijde voorzien van een versterkte glasvlieswapening.



## Technische kenmerken

|                    | Testmethode | Resultaat          | Waarden    | Eenheid |
|--------------------|-------------|--------------------|------------|---------|
| Vloeiweerstand     | EN 1110     | MLV                | $\geq 140$ | °C      |
| Koude buigbaarheid | EN 1109     | MLV                | $\leq -10$ | °C      |
| Trekweerstand L/D  | EN 12311-1  | MDV ( $\pm 20\%$ ) | 500/180    | N/50 mm |

MLV : Manufacturer Limited Value / MDV : Manufacturer Determined Value

## Specifieke eigenschappen

DERBICOAT S kan zowel koudverlijmd, gevlamlast als losliggend gelegd worden.

DERBICOAT S wordt toegepast op betonoppervlakken, op isolatiepanelen als onderlaag of onder isolatiepanelen als damp scherm (klasse E3 - DERBICOAT S 3mm).


$\mu = 50\ 000$

## Productinformatie


|                              | Testmethode | Resultaat          | Waarden |       | Eenheid          |
|------------------------------|-------------|--------------------|---------|-------|------------------|
| Dikte                        | EN 1849-1   | MDV ( $\pm 0,2$ )  | 2,5     | 3     | mm               |
| Breedte                      | EN 1848-1   | MLV                | 1,10    | 1,10  | m                |
| Lengte                       | EN 1848-1   | MLV                | 12,73   | 12,73 | m                |
| Oppervlakte                  |             | MLV                | 14      | 14    | m <sup>2</sup>   |
| Wapening versterkt glasvlies |             | MDV ( $\pm 15\%$ ) | 50      | 50    | g/m <sup>2</sup> |
| Rolgewicht                   |             | MDV ( $\pm 2$ )    | 41      | 50    | kg               |
| Aantal rollen/palet          |             |                    | 25      | 20    |                  |

## Bewaring

De rollen dienen vochtvrij, verticaal op pallets, vrij van de grond te worden opgeslagen.



Milieuvriendelijk



ISO 9001 - ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



**DERBIGUM®**  
MAKING BUILDINGS SMART

**IMPERBEL sa/nv**  
Bergensesteenweg 32 - B-1651 Lot  
☎ 02 334 87 00  
Fax: 02 378 14 69  
E-mail: infobe@derbigum.com