

TECHNISCHE FICHE

Versie 09/2022

1112	Tiplon Easy Contact (22,1 L) (incl. toebehoren)
------	---

1 Materiaalomschrijving

Tiplon Easy Contact is een synthetische verspuitbare contactlijm voor de verkleving van Tiplon EPDM verpakt in een makkelijk draagbaar drukvat.

2 Producteigenschappen

Tiplon Easy Contact (22,1 L) (incl. toebehoren)	
TF_Color	geel/geelbruin
TF_Base	synthetische rubbers
TF_Smell	aromatisch
TF_AggregationState	vloeibaar
Houdbaarheid	12 maanden
Gewicht	10 l
Kookpunt	60
Vlampunt	-26 °C
Dampspanning	160 hPa
Verbruik met drukvat	350

3 Opslag

In het magazijn:

Stockeer de Tiplon Easy Contact op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte tussen 5 en 30 °C.

Op het dak:

Bewaar de Tiplon Easy Contact op het dak in de schaduw. Hou de Tiplon Easy Contact weg van warmte (T hoger dan 40 °C), vlammen & vonken.

4 Voorbereiding

Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond. Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is, reinig eventueel met aceton.

5 Verwerking

Voor gebruik het drukvat ongeveer 4 minuten schudden zodat het drijfgas en de lijm goed met elkaar vermengd worden. – Monteer het pistool op de slang en vervolgens de slang op het drukvat. Open de kraan volledig. De kraan pas sluiten bij het verwisselen van het drukvat, ter voorkoming van het uitdrogen van de lijm in de slang. Stel het pistool af voor het gewenste spuitbeeld met behulp van de regelknop. – Breng de Tiplon Easy Contact zowel aan op de te verkleven ondergrond als op de onderkant van de Tiplon rol. – Het aangegeven verbruik is strikt te respecteren. Hierbij is het aanbevolen deze hoeveelheid aan te brengen in minimaal 2 en bij voorkeur 3 arbeidsgangen. Tussen het aanbrengen van elke laag dient telkens de nodige droogtijd in acht te worden genomen. – Na het gebruik eventuele lijmresten niet verwijderen maar doe dit pas bij de eerst volgende toepassing. Gebruik hiervoor geen scherpe voorwerpen.

6 Opmerkingen

Neem contact op met de technische dienst van I.R.S-Btech indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Tiplon Easy Contact. – Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van het WTCB. – Bij transport van een niet geheel leeg vat raden we uit veiligheid overwegingen aan de kraan wel te sluiten.