

VMZINC

FDES

Couverture en zinc  
laminé naturel à  
joint debout





# Sommaire

|                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Avertissement                                                                                                                                    | 3  |
| Guide de lecture                                                                                                                                 | 3  |
| Précaution d'utilisation de le DEP<br>pour la comparaison de produits                                                                            | 3  |
| Informations générales                                                                                                                           | 3  |
| Description de l'unité fonctionnelle<br>du produit                                                                                               | 4  |
| Description des étapes de cycle de vie                                                                                                           | 6  |
| Informations pour le calcul<br>du cycle de vie                                                                                                   | 8  |
| Résultats de l'analyse de cycle de vie                                                                                                           | 10 |
| Informations additionnelles sur le relargage de substances<br>dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant<br>l'étape d'utilisation | 11 |
| Contribution du produit à la qualité de vie<br>à l'intérieur des bâtiments                                                                       | 12 |
| Autres informations additionnelles                                                                                                               | 15 |

## 1. Avertissement

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de la société commercialisant les solutions en zinc laminé sous le nom de marque VMZINC et représentée par Cécile Roland, Responsable Applications Environnementales.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète à la Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire d'origine ainsi qu'à son producteur.

La norme EN 15804+A1 du CEN sert de Règles de définition des catégories de produits (RPC).

## 2. Guide de lecture **Abréviations utilisées :**

ACV : Analyse de Cycle de Vie

DE : Deutch

DEP : Déclaration Environnementale Produit

DVR : Durée de Vie de Référence

FDES : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire

FR : France

RCP : Règles de Catégorie de Produits

UF : Unité Fonctionnelle

### **Précision format d'affichage des données :**

Certaines valeurs sont affichées au format scientifique conformément à l'exemple suivant :  
 $-6,3 \text{ E-04} = -6,3 \times 10^{-04} = -0,00063$ .

### **Règles d'affichage des données :**

- Lorsque le résultat de calcul de l'indicateur ou du flux est nul alors la valeur « 0 » est affichée.
- Lorsqu'il n'était pas pertinent ou approprié de calculer l'indicateur ou le flux, le sigle «-» est affiché.
- Toutes les valeurs non nulles sont exprimées avec 3 chiffres significatifs.

## 3. Précautions d'utilisation de la DEP pour la comparaison de produits

Les FDES ou DEP de produits de construction ne sont comparables que si elles sont conformes à la norme NF EN 15804+A1.

La norme NF EN 15804+A1 définit au paragraphe 5.3 *Comparabilité des DEP pour les produits de construction*, les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés sur la base des informations fournies dans les DEP :

*« Une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les informations des DEP doit être basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'information renseignés) ».*

## 4. Informations générales

### **4.1. Nom et adresse du fabricant**

Le produit couvert par cette FDES est fabriqué par la société commercialisant les solutions en zinc laminé sous le nom de marque VMZINC (Umicore Building Products France) dont le siège social est localisé au 40 rue Jean Jaurès à Bagnolet en France.

## **4.2. Les sites de production de VMZINC pour lesquels la FDES est représentative**

Les sites de produits de VMZINC pour lesquels la présente FDES est représentative sont les 3 sites de production français de VMZINC :

- Le site d'Auby situé à côté de Douai dans les Hauts de France.
- Le site de Viviez situé à côté de Rodez dans l'Aveyron
- Le site de Bray-et-Lû situé à côté de Cergy Pontoise dans le Val d'Oise.

## **4.3. Type de DEP**

La présente FDES est une DEP dite « du berceau à la tombe » incluant toutes les étapes de cycle de vie depuis la « production » (modules A1-A3) jusqu'aux « bénéfices et charges au-delà des frontières du système » (modules D) en passant par tous les modules pertinents intermédiaires des groupes A, B et C.

## **4.4. Nom du vérificateur**

Le vérificateur de la présente FDES est Monsieur Jacques VERHULST.

## **4.5. Nom du programme**

Le programme de vérification est le programme de déclaration environnementale et sanitaire « Programme INIES ». Le n° d'enregistrement de la FDES vérifiée est le 4-912 :2017.

## **4.6. Date de publication**

La date de publication de la présente FDES est Mars 2017.

## **4.7. Fin de validité**

La date de fin de validité de la présente FDES est Mars 2022.

## **4.8. Référence commerciale du produit**

La référence commerciale du produit couvert par la présente FDES est :  
« VMZ Joint debout – Couverture Ventilée ».

## **5. Description de l'Unité Fonctionnelle et du produit.**

### **5.1 Unité Fonctionnelle**

L'unité fonctionnelle du système en zinc laminé concerné par cette étude est :  
« Assurer 1 m2 d'étanchéité en couverture pendant la durée de vie de référence ».

### **5.2. Description du produit**

Il s'agit d'un système de couverture constitué de bandes en feuille de zinc laminé naturel jointes entre elles par sertissage et fixées sur un voligeage en bois continu ventilé.

### 5.3. Description de l'usage du produit

Ce système de couverture peut être utilisé sur tous types de toiture, en construction neuve ou en rénovation.

**Tableau 1 : Domaine d'emploi de la couverture en zinc laminé à joint debout**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supports autorisés       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pose sur voligeage continu en bois massif compatible avec le zinc, ventilé en sous-face.</li><li>- Pose sur Delta VMZINC sur support bois non compatible ventilé en sous-face.</li><li>- Pose sur panneaux sandwich isolant (couverture chaude) en support direct avec écran d'interposition respirant et VMZINC PLUS avec avis technique.</li></ul> |
| Types de toiture         | Toutes formes de couverture (cintrée, concave, convexe, gironnée, dômes) avec une pente > 5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Climats                  | Toutes régions vent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conditions particulières | <ul style="list-style-type: none"><li>- En climat de montagne (alt &gt; 900 m), mise en œuvre avec étanchéité complémentaire et double ventilation (voir DTU 40.41)</li><li>- Application en sous face : largeur 500 m, longueur 2 m</li></ul>                                                                                                                                               |

### 5.4. Description de l'entretien, de la maintenance et des éventuels renouvellements de produit pendant la DVR

Le produit ne requière ni entretien, ni maintenance, ni renouvellement pendant la durée de vie de référence.

### 5.5. Autres caractéristiques techniques non incluses dans l'UF

Pour toutes autres informations techniques non incluses dans l'UF, se référer au dossier technique du VMZ Joint Debout consultable et téléchargeable sur le site internet [vmzinc.fr](http://vmzinc.fr)

### 5.6. Description des principaux composants et ou matériaux du produit

Pour assurer la fonction décrite dans l'unité fonctionnelle, le système de couverture à joint debout couvert par cette FDES comprend la feuille de zinc laminé naturel assurant l'étanchéité ainsi que les pattes et les pointes annelées permettant de fixer la feuille de zinc au support ; les emballages de distribution ont aussi été intégrés dans le champs de l'étude.

La composition massique de la couverture à Joint Debout intégrant les accessoires de pose a été définie à partir des dimensionnements les plus couramment pratiqués sur le marché français c'est-à-dire une couverture à joint debout profilée sur la base d'une feuille :

- d'épaisseur 0,65 mm,
- de longueur utile de 10 m
- de largeur utile de 430 mm (largeur développée de 500 mm)
- et avec un espacement entre les pattes de fixation tous les 333 mm.

Ainsi, la composition massique de la couverture à joint debout analysée pour assurer l'unité fonctionnelle est la suivante :

**Tableau 2 : Composition massique de la couverture à joint de bout en zinc laminé**

| Éléments                        | Nombre d'accessoires pour 1 m2 de couverture à joint debout | Matériau             | Masse totale (en g) |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Composant principal</b>      |                                                             |                      |                     |
| Feuille de zinc laminé          | N.A.                                                        | Zinc laminé (EN 988) | 5430*               |
| <b>Accessoires de fixations</b> |                                                             |                      |                     |
| Pattes de fixation coulissantes | 6,3                                                         | Acier inox           | 113,2               |
| Pattes de fixations fixes       | 0,8                                                         | Acier inox           | 5,4                 |
| Pointes annelées                | 20,4                                                        | Acier                | 32,6                |
| <b>Masse totale</b>             | 5481,2                                                      |                      |                     |

Par ailleurs, les quantités d'emballage de distribution sont les suivantes :

**Tableau 3 : Quantité d'emballages pour la couverture à joint debout**

| Type d'emballage | Pour une UF de couverture en zinc laminé <u>naturel</u> (kg) |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Carton           | 0,022                                                        |
| Plastique        | 0,006                                                        |
| Spire métallique | 0,0015                                                       |
| Palette bois     | 0,153                                                        |

(\*) Enfin, un taux de chute de 5% pour la feuille de zinc laminé a été considéré dans le calcul de la masse de zinc laminé nécessaire pour assurer l'unité fonctionnelle.

## 5.7. Contenance en substance de la liste candidate selon REACH

Le produit couvert par la présente FDES ne contient aucune substance de la liste candidate selon le règlement REACH.

## 5.8. Description de la Durée de Vie de Référence

La Durée de Vie de Référence du système de couverture à joint debout en zinc laminé naturel analysé dans cette étude est prise égale à **100 ans**.

## 6. Description des étapes du cycle de vie

### 6. Description des étapes du cycle de vie

Le cycle de vie du produit concerné par la présente FDES inclue toutes les étapes de cycle de vie du produit applicables et pertinentes depuis « le berceau » jusqu'à « la tombe » :

- Les étapes de production : modules A1, A2, A3.
- Les étapes de construction : modules A4 et A5.
- Une étape de vie en œuvre : module B1 (les autres modules n'étant pas applicables au produit concerné par la FDES).
- Les étapes de fin de vie : modules C1, C2, C3 et C4.
- Les bénéfices et charges au-delà des frontières du système : module D.

## 6.1. Etapes de production

Toutes les étapes de production ont été prises en compte et sont structurées selon les 3 modules de la norme NF EN 15804+A1 : A1, A2 et A3.

Le module A1 couvre :

- La production des matières premières nécessaires à la fabrication du zinc laminé (production du zinc primaire SHG et la production des éléments d'alliage plus particulièrement tels que du cuivre et du titane).
- La production des éléments d'alliages nécessaires à la fabrication du zinc laminé.

Le module A2 couvre :

- Le transport des matières premières par voie maritime, ferroviaire ou par route depuis les fournisseurs jusqu'au site de fabrication du zinc laminé,
- Le transport par route des produits auxiliaires depuis les fournisseurs jusqu'au site de fabrication.

Le module A3 couvre :

- La fabrication du zinc laminé,
- La fabrication et transport des emballages,
- Le transport et le traitement des déchets et résidus de production,
- La production de l'électricité et du gaz nécessaire à la fabrication du zinc laminé.

Tous les flux entrants et sortants des processus de production A1-A3, en conformité avec le complément A7 sur les flux pouvant être omis du complément national XP01-064/CN, ont été pris en compte.

## 6.2. Etapes de construction

Toutes les étapes de construction ont été prises en compte et sont structurées selon les 2 modules de la norme NF EN 15804+A1 : modules A4 et A5.

Le module A4 couvre le transport des produits semi finis en zinc laminé depuis la porte de l'usine jusqu'au site de construction.

Le module A5 couvre :

- La production et le transport des accessoires de fixation nécessaire à l'installation du système de couverture (pattes de fixation et vis),
- L'énergie nécessaire à l'installation du système de couverture (énergie électrique pour le vissage et le sertissage),
- Le transport et le traitement des chutes de zinc laminé liées à l'installation du système de couverture,
- Le transport et le traitement des déchets d'emballage.

Tous les flux entrants et sortants des processus de construction ont été pris en compte.

**Tableau 4 : Transport jusqu'au chantier**

|                                                                                                           |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de véhicule                                                                                          | Camion remorque Euro 4                                                                             |
| Poids bruts/charge utile                                                                                  | 34-40 tonnes/ 27 tonnes                                                                            |
| Carburant                                                                                                 | Diesel, production mix EU-27 (essentiellement à partir de pétrole brut et de composés biologiques) |
| Distance parcourue des produits semi finis en zinc depuis les sites de production VMZINC vers le chantier | 500 km                                                                                             |
| Distance parcourue des accessoires de fixation depuis le distributeur vers le chantier                    | 50 km                                                                                              |
| Distance parcourue des chutes de zinc depuis le chantier vers le centre de tri.                           | 50 km                                                                                              |
| Distance parcourue des déchets d'emballage depuis le chantier vers le centre de traitement                | 100 km                                                                                             |

**Tableau 5 : Installation**

|                                        |                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Electricité pour levage des feuilles   | 0,000121 MJ/m2 posé                                                                          |
| Electricité pour fixation des feuilles | 0,0575 MJ/m2 posé                                                                            |
| Taux de chute de zinc                  | 5%                                                                                           |
| Fin de vie des chutes de zinc          | 98 % collectées pour recyclage (Rapport Ademe « Bilan du recyclage » Septembre 2012), 2% CET |

### 6.3. Etapes de vie en œuvre

Ne nécessitant pas d'entretien, de maintenance ni de renouvellement pendant la durée de vie de référence, seule le module B1 a été pris en compte. Il correspond à l'utilisation du produit installé en termes d'émissions dans l'environnement (non couvertes par les modules B2 à B7).

Ce module couvre les émissions de zinc dans les eaux pluviales qui ruissellent sur le produit exposé à l'atmosphère.

**Tableau 6 : Vie en oeuvre**

|                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Vitesse d'émission du zinc dans les eaux pluviales à partir d'une couverture à joint debout en zinc laminé naturel. | 2,3 g/m2/an |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

### 6.4. Etape de fin de vie

Toutes les étapes de fin de vie applicables et pertinentes ont été prises en compte : C2, C3 et C4.

Le module C2 comprend les transports du vieux zinc laminé et de ses accessoires de fixation métallique vers le ferrailleur ou vers la mise en décharge.

Le module C3 comprend le tri grossier du zinc laminé parmi les autres métaux et le tri plus fin sur les éléments de zinc laminé pour enlever les pattes et/ou vis en acier.

Le module C4 comprend la mise en décharge de la part du vieux zinc laminé qui échappe à la collecte et au recyclage (cette part ne représente que 2% en France).

Le module C1 n'est pas considéré dans le périmètre de l'étude car hormis les très gros chantiers de démolition qui impliquent l'intervention d'engins de chantier mais qui sont rares, le démontage des systèmes de couverture et de façade en zinc laminé se fait manuellement.

Tous les flux entrants et sortants des processus de fin de vie ont été pris en compte.



**Tableau 7 : Fin de vie**

|                                             |                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processus de collecte                       | 5,43 kg/UF de zinc laminé collecté individuellement                                        |
| Destination des produits collectés          | 5,32 kg/UF destinés au recyclage                                                           |
| Elimination                                 | 0,11 kg/UF éliminés en centre de stockage                                                  |
| Hypothèses pour l'élaboration des scénarios | 98% du vieux zinc laminé est recyclé (Rapport Ademe « Bilan du recyclage » Septembre 2012) |

## 6.5. Bénéfices et charges au-delà des frontières du système

Le module D correspond aux bénéfices et charges au-delà des frontières du système.

Il comprend :

- le transport du zinc laminé trié depuis le site du ferrailleur jusqu'au site du recycleur,
- les impacts liés au traitement du vieux zinc laminé chez le recycleur correspondant à une refusion.
- les impacts évités liés à la substitution du zinc primaire par le zinc secondaire issu de la refusion du zinc laminé, soustraction faite du zinc recyclé en amont du système.

Les impacts évités sont calculés conformément à l'annexe IV de l'arrêté du 23 décembre 2013 sur l'affichage environnemental des produits de construction et décoration.

## 7. Informations pour le calcul de l'Analyse de Cycle de Vie

## 7. Informations pour le calcul de l'Analyse de Cycle de Vie

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RCP utilisé                            | Norme ISO 14025 type III<br>Norme NF EN 15804 et son complément national XP01-064/CN<br>Décret n°2013-1264 et arrêté du 23 décembre 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frontières du système                  | Les frontières du système vont de la production des matières premières, produits auxiliaires et énergie jusqu'à la constitution d'un stock de zinc laminé destiné au recyclage, ou dans une moindre en mesure, jusqu'à une mise en centre de stockage.<br><br>Le module D prend en compte les charges liées à la préparation du zinc récupéré et destiné au recyclage et les bénéfices liés au recyclage du zinc laminé en substitution du zinc primaire (soustraction faite des quantités de zinc recyclé en amont du système).<br><br>Les flux omis sont ceux autorisés par le complément national XP01-064CN et 2 auxiliaires représentant moins de 0,01% en masse du process de fabrication A3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Allocations                            | Les quantités de zinc, d'élément d'alliage, d'auxiliaire et d'énergie sont directement celles liées au produit étudié.<br>Seules les quantités d'emballage et les flux de déchets des sites de production sont alloués au produit selon une allocation massique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Représentativité des données primaires | Les données primaires sont celles collectées directement sur les sites de fabrication.<br><b>Etape de production – Modules A3</b><br>- Représentativité temporelle : Année 2012<br>- Représentativité géographique : France<br>- Représentativité technologique : Technologie standard de laminage du zinc laminé<br>Source : Les 3 sites français de production de VMZINC.<br><b>Etape d'installation – Modules A5</b><br>- Représentativité temporelle : année 2012<br>- Représentativité géographique : France<br>- Représentativité technologique : Correspondantes aux pratiques de pose françaises standards des solutions en zinc laminé pour l'enveloppe des bâtiments<br>Source : Equipe PRO ZINC de VMZINC, experts Français de la pose du zinc laminé reconnus par leurs pairs.<br><b>Etape de fin de vie – Modules C3</b><br>- Représentativité temporelle : Année 2012<br>- Représentativité géographique : Belgique/Europe<br>- Représentativité technologique : Technologie standard de tri et de stockage<br>Source : Société Rezinal localisée en Belgique |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Représentativité des données secondaires | <p>Les données secondaires sont toutes les autres données que celles collectées directement sur les sites de fabrication</p> <p><b>Etape de production – Module A1 – LCI Zinc primaire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Représentativité temporelle : 2012</li> <li>- Représentativité géographique : Globale</li> <li>- Représentativité technologique : Représentatif de la technologie principalement utilisée à l'échelle mondiale soit un mix 90% hydrometallurgie/10% pyrometallurgie.</li> </ul> <p>Source : ELCD/IZA/Thinkstep</p> <p><b>Base de données secondaires – GaBi V.7.3.0.40 DB Version 6.115 (Thinkstep)</b></p> <p>Cuivre : Global copper mix (2013-2018)</p> <p>Titanium : Global titanium production (2013-2018)</p> <p>Electricity : FR Electricity grid mix (2012-2018)</p> <p>Gas naturel: FR Thermal energy from natural gas (2012-2018)</p> <p>Acier inox: DE Fixing material screws stainless steel (2013-2016)</p> <p>Acier galvanisé: DE Fixing material screws galvanized (2013-2016)</p> |
| Variabilité des résultats                | N.A (FDES individuelle spécifique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Traçabilité                              | L'inventaire de cycle de vie et le calcul des impacts ont été réalisés par VMZINC grâce à l'outil GaBi V.7.3. L'agrégation des données et des résultats au format NF EN 15804+A1 relève de calculs issus du même outil et de l'outil FDES Creator proposé par Thinkstep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Remarque sur les données LCI Zinc primaire 2012 (ELCD/IZA/Thinkstep) pour l'interprétation des résultats d'Analyse de Cycle de Vie :

Dans ce jeu de données, le périmètre de l'Inventaire du Cycle de Vie de la production du zinc primaire s'étend jusqu'aux charges et bénéfices liés à la génération de co-produits tels que l'acide sulfurique et l'argent et à l'incinération avec valorisation énergétiques de certains déchets (conformément au principe d'extension des frontières du système).

C'est la raison pour laquelle les indicateurs « destruction de la couche d'ozone » et « pollution de l'eau » présentent des valeurs négatives dans le module agrégé A1-A3. En effet, ces valeurs expriment le bénéfice relatif de la co-production de l'Argent via la production du zinc primaire et de la production d'énergie électrique par l'incinération de certains types de déchets générés lors de la production de zinc primaire par rapport aux voies classiques de production de l'Argent et de production de l'électricité.

A noter par ailleurs qu'en termes de consommation de la ressource naturelle fossile, la distribution des consommations dans ce jeu de données correspond à un mix 0/50/50 (pour pétrole/gaz/charbon).

## 8. Résultats

## 8. Résultats de l'Analyse de Cycle de Vie

| Impacts environnementaux                                    | A1-A3 Production | Mise en oeuvre |           | Vie en oeuvre |    |    |    |    |    |    |    | Fin de vie |           |           |                    | D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système. |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                             |                  | A4             | A5        | B1            | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2         | C3        | C4        | Total Cycle de Vie |                                                           |
| Réchauffement climatique kg CO2 eq. /UF                     | 15               | 0,12           | 1,44      | 0             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0  | 0,24       | 0,02      | 0,005     | 16,8               | -11,3                                                     |
| Appauvrissement de la couche d'ozone kg CFC 11 eq. / UF     | -5,12E-008       | 5,6E-013       | 7,27E-010 | 0             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0  | 1,1E-012   | 3,3E-010  | 1,8E-013  | -5,01E-008         | 4,9E-008                                                  |
| Acidification des sols et de l'eau kg SO2 eq. /UF           | 0,089            | 5,3E-004       | 0,007     | 0             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0  | 0,0015     | 7,9E-005  | 1,4E-005  | 0,098              | -0,073                                                    |
| Eutrophisation kg P043- eq./UF                              | 0,0133           | 1,3E-004       | 4,8E-004  | 0             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0  | 3,7E-004   | 9,8E-006  | 1,76E-006 | 0,0143             | -0,009                                                    |
| Formation d'ozone photochimique kg Ethène eq. /UF           | 0,0049           | -1,8E-004      | 4,4E-004  | 0             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0  | -6,2E-004  | 7,63E-006 | 1,58E-006 | 0,0045             | -0,0035                                                   |
| Epuisement des ressources abiotiques éléments kg Sb eq. /UF | 2,17E-003        | 8,12E-009      | 1,18E-004 | 0             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0  | 1,58E-008  | 2,16E-008 | 9,5E-010  | 0,0023             | -1,9E-003                                                 |
| Epuisement des ressources abiotiques fossiles MJ /UF        | 122              | 1,68           | 12,3      | 0             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0  | 3,33       | 0,563     | 0,072     | 139,9              | -78,6                                                     |
| Pollution de l'eau m3 /UF                                   | -1,13E003        | 48,2           | 123       | 595           | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0  | 93,9       | 11,4      | 0,712     | -257,8             | 1,16E003                                                  |
| Pollution de l'air m3 /UF                                   | 3,29E003         | 5,42           | 223       | 0             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0  | 15,1       | 1,54      | 1,05      | 3536,1             | -1,4E-003                                                 |

| Utilisation des ressources                                                                                                                                            | A1-A3<br>Production | Mise en oeuvre |         | Vie en oeuvre |    |    |    |    |    |    | Fin de vie |          |          |          | Total<br>cycle de<br>vie | D Bénéfices et<br>charges au<br>delà des<br>frontières du<br>système. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------|---------------|----|----|----|----|----|----|------------|----------|----------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |                     | A4             | A5      | B1            | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1         | C2       | C3       | C4       |                          |                                                                       |
| Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire utilisées comme matière première MJ/UF                                | 55,5                | -              | -       | -             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -          | -        | -        | -        | 55,5                     | -                                                                     |
| Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables e tant que matières premières MJ / UF                                                                     | 0                   | -              | -       | -             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -          | -        | -        | -        | 0                        | -                                                                     |
| Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) MJ/UF       | 55,5                | 0,0955         | 1,61    | 0             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0          | 0,186    | 0,255    | 0,005    | 57,6                     | -45,3                                                                 |
| Utilisation de l'énergie primaire npon renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie priamire non renouvelables utilisées comme matières premières MJ/UF       | 168                 | -              | -       | -             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -          | -        | -        | -        | 168                      | -                                                                     |
| Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières MJ / UF                                                                | 0                   | -              | -       | -             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -          | -        | -        | -        | 0                        | -                                                                     |
| Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) MJ / UF | 168                 | 1,69           | 13,3    | 0             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0          | 3,29     | 2,3      | 0,0735   | 188,65                   | -106                                                                  |
| Utilisation de matière secondaire kg / UF                                                                                                                             | 0,182               | 0              | 0,00052 | 0             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0,182                    | 0                                                                     |
| Utilisation de combustibles secondaires renouvelables kg / UF                                                                                                         | 0                   | 0              | 0       | 0             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0                        | 0                                                                     |
| Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables MJ / UF                                                                                                     | 0                   | 0              | 0       | 0             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0                        | 0                                                                     |
| Utilisation nette d'eau douce m3/UF                                                                                                                                   | 0,97                | 2,4E-004       | 0,012   | 0             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0          | 4,6E-004 | 8,3E-004 | 5,3E-007 | 0,98                     | -0,869                                                                |

| Catégorie de déchets                 | A1-A3<br>Production | Mise en oeuvre |           | Vie en oeuvre |    |    |    |    |    |    | Fin de vie |           |           |          | Total<br>Cycle de<br>Vie | D Bénéfices et charges<br>au delà des<br>frontières<br>du système. |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|-----------|---------------|----|----|----|----|----|----|------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                      |                     | A4             | A5        | B1            | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1         | C2        | C3        | C4       |                          |                                                                    |
| Déchets dangereux éliminés kg/UF     | 1,17E-003           | 1,28E-007      | 2,54E-003 | 0             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0          | 2,49E-07  | 2,55E-008 | 5,2E-010 | 0,0037                   | 0,049                                                              |
| Déchets non dangereux éliminés kg/UF | 1,79                | 1,4E-004       | 0,362     | 0             |    |    |    |    |    |    | 0          | 2,76E-004 | 5,35E-004 | 0,102    | 2,25                     | -0,96                                                              |
| Déchets radioactifs éliminés kg/UF   | 1,83E-002           | 2,41E-006      | 3,8E-004  | 0             |    |    |    |    |    |    | 0          | 4,7E-006  | 6,9E-004  | 1,1E-006 | 0,019                    | -0,0106                                                            |

| FLUX SORTANTS                                         | A1-A3<br>Production | Mise en oeuvre |       | Vie en oeuvre |    |    |    |    |    |    | Fin de vie |    |    |    | Total<br>Cycle de<br>Vie | D Bénéfices et charges<br>au delà des<br>frontières<br>du système. |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                     | A4             | A5    | B1            | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1         | C2 | C3 | C4 |                          |                                                                    |
| Composants destinés à la réutilisation kg/UF          | 0                   | 0              | 0     | 0             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0          | 0  | 0  | 0  | 0                        | 0                                                                  |
| Matériaux destinés au recyclage kg /UF                | 0                   | 0              | 0,253 | 0             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 5,07       | 0  | 0  | 0  | 5,3                      | 0,151                                                              |
| Matériaux destinés à la récupération d'énergie kg /UF | 0                   | 0              | 0     | 0             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0          | 0  | 0  | 0  | 0                        | 0                                                                  |
| Energie fournie à l'extérieur MJ / UF                 | Gaz process         | 0              | 0     | 0             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0          | 0  | 0  | 0  | 0                        | 0                                                                  |
|                                                       | Vapeur              | 0              | 0     | 1,86          | 0  | -  | -  | -  | -  | -  | 0          | 0  | 0  | 0  | 1,86                     | 0                                                                  |
|                                                       | Electricité         | 0              | 0     | 0,801         | 0  | -  | -  | -  | -  | -  | 0          | 0  | 0  | 0  | 0,801                    | 0                                                                  |

| Paramètre<br>environnemental                                                                                                                                                            | Production | Mise en<br>oeuvre | Vie en<br>oeuvre | Fin de<br>Vie | Total<br>Cycle de<br>Vie | Bénéfices<br>Charges<br>Au-delà<br>Cycle de<br>Vie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         | A1 - A3    | A4 - A5           | B1 - B7          | C1 - C4       | A1 - C4                  | D                                                  |
| <b>Impacts environnementaux</b>                                                                                                                                                         |            |                   |                  |               |                          |                                                    |
| Réchauffement climatique<br>kg CO2 eq. /UF                                                                                                                                              | 15         | 1,56              | 0                | 0,265         | 16,8                     | -11,3                                              |
| Appauvrissement de la<br>couche d'ozone kg CFC 11<br>eq. / UF                                                                                                                           | -5,12E-008 | 7,2756E-10        | 0                | 3,31E-10      | -5,01 <sup>E</sup> -008  | 4,9E-008                                           |
| Acidification des sols et de<br>l'eau kg SO2 eq. /UF                                                                                                                                    | 0,089      | 0,00753           | 0                | 1,59E-03      | 0,098                    | -0,073                                             |
| Eutrophisation kg P043-<br>eq./UF                                                                                                                                                       | 0,0133     | 0,00061           | 0                | 3,82E-04      | 0,0143                   | -0,009                                             |
| Formation d'ozone<br>photochimique kg Ethène<br>eq. /UF                                                                                                                                 | 0,0049     | 0,00026           | 0                | -6,11E-04     | 0,0045                   | -0,0035                                            |
| Épuisement des ressources<br>abiotiques éléments kg Sb<br>eq. /UF                                                                                                                       | 2,17E-003  | 0,00011800<br>8   | 0                | 3,84E-08      | 0,0023                   | -1,9E-003                                          |
| Épuisement des ressources<br>abiotiques fossiles MJ /UF                                                                                                                                 | 122        | 13,98             | 0                | 3,965         | 139,9                    | -78,6                                              |
| Pollution de l'eau m3 /UF                                                                                                                                                               | -1,13E003  | 171,2             | 595              | 106,012       | -257,8                   | 1,16E003                                           |
| Pollution de l'air m3 /UF                                                                                                                                                               | 3,29E003   | 228,42            | 0                | 17,69         | 3536,1                   | -1,4E-003                                          |
| <b>Utilisation des ressources</b>                                                                                                                                                       |            |                   |                  |               |                          |                                                    |
| Utilisation de l'énergie<br>primaire renouvelable, à<br>l'exclusion des ressources<br>d'énergie primaire utilisées<br>comme matière première<br>MJ/UF                                   | 55,5       | -                 | -                | -             | 55,5                     | -                                                  |
| Utilisation des ressources<br>d'énergie primaire<br>renouvelables e tant que<br>matières premières MJ / UF                                                                              | 0          | -                 | -                | -             | 0                        | -                                                  |
| Utilisation totale des<br>ressources d'énergie<br>primaire renouvelables<br>(énergie primaire et<br>ressources d'énergie<br>primaire utilisées comme<br>matières premières) MJ/UF       | 55,5       | 1,7055            | 0                | 0,446         | 57,6                     | -45,3                                              |
| Utilisation de l'énergie<br>primaire non renouvelable, à<br>l'exclusion des ressources<br>d'énergie primaire non<br>renouvelables utilisées<br>comme matières premières<br>MJ/UF        | 168        | -                 | -                | -             | 168                      | -                                                  |
| Utilisation des ressources<br>d'énergie primaire non<br>renouvelables en tant que<br>matières premières MJ / UF                                                                         | 0          | -                 | -                | -             | 0                        | -                                                  |
| Utilisation totale des<br>ressources d'énergie<br>primaire non renouvelables<br>(énergie primaire et<br>ressources d'énergie<br>primaire utilisées comme<br>matières premières) MJ / UF | 168        | 14,99             | 0                | 5,6635        | 188,65                   | -106                                               |



| Paramètre environnemental                                         | Production | Mise en oeuvre | Vie en oeuvre | Fin de Vie | Total Cycle de Vie | Bénéfices Charges Au-delà Cycle de Vie |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------|--------------------|----------------------------------------|
|                                                                   | A1-A3      | A4-A5          | B1-B7         | C1-C4      | A1-C4              | D                                      |
| Utilisation de matière secondaire kg / UF                         | 0,182      | 0,00052        | 0             | 0          | 0,182              | 0                                      |
| Utilisation de combustibles secondaires renouvelables kg / UF     | 0          | 0              | 0             | 0          | 0                  | 0                                      |
| Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables MJ / UF | 0          | 0              | 0             | 0          | 0                  | 0                                      |
| Utilisation nette d'eau douce m3/UF                               | 0,97       | 0,01224        | 0             | 1,29E-03   | 0,98               | -0,869                                 |
| <b>Catégories de déchets</b>                                      |            |                |               |            |                    |                                        |
| Déchets dangereux éliminés kg/UF                                  | 1,17E-003  | 2,54E-03       | 0             | 2,75E-07   | 0,0037             | 0,049                                  |
| Déchets non dangereux éliminés kg/UF                              | 1,79       | 3,62E-01       | 0             | 0,102811   | 2,25               | -0,96                                  |
| Déchets radioactifs éliminés kg/UF                                | 1,83E-002  | 3,82E-04       | 0             | 6,96E-04   | 0,019              | -0,0106                                |
| <b>Flux sortants</b>                                              |            |                |               |            |                    |                                        |
| Composants destinés à la réutilisation kg/UF                      | 0          | 0              | 0             | 0          | 0                  | 0                                      |
| Matériaux destinés au recyclage kg /UF                            | 0          | 0,253          | 0             | 5,07       | 5,3                | 0,151                                  |
| Matériaux destinés à la récupération d'énergie kg /UF             | 0          | 0              | 0             | 0          | 0                  | 0                                      |
| Energie exportée - Gaz process (MJ)                               | 0          | 0              | 0             | 0          | 0                  | 0                                      |
| Energie exportée - Vapeur (MJ)                                    | 0          | 1,86           | 0             | 0          | 1,86               | 0                                      |
| Energie exportée - Electricité (MJ)                               | 0          | 0,801          | 0             | 0          | 0,801              | 0                                      |

## 9. Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant l'étape d'utilisation

| Absence de substance dangereuse dans la composition du produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Le produit étudié est très majoritairement composé de zinc primaire de très haute pureté (&gt; 99,5 %) allié à de très faibles quantités d'éléments d'alliage tels que le cuivre et le titane (&lt; 0,5%).</p> <p>Le produit étudié n'est donc ni radioactif ni classés selon la directive 92-32/CEE. Le produit étudié ne contient pas non plus de substance très préoccupantes (SVHC) avec des valeurs de concentration supérieures à 0,1% telles que listées par l'ECHA le 16/06/2014.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Air Intérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Les solutions en zinc laminé naturel utilisées en application extérieure de couverture, de façade ou d'évacuation d'eaux pluviales n'ont aucun impact sur la qualité de l'air intérieur des bâtiments ni en phase d'utilisation ni à quelle qu'étape du cycle de vie de considérée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sol et eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Les eaux de pluie ayant ruisselé sur un système de couverture, de façade ou d'évacuation d'eaux pluviales en zinc laminé naturel, prépatiné ou revêtu peuvent être récupérées et réutilisées pour des usages sanitaires intérieurs conformément à l'arrêté du 21 août 2008 (1).</p> <p>Selon cet arrêté, la récupération et la réutilisation des eaux pluviales pour les usages sanitaires intérieurs (wc, lavage des sols et, sous certaines conditions, lave linge) sont autorisées sans discrimination liée à la nature des matériaux constitutifs de l'enveloppe du bâtiment (exceptés l'amiante-ciment et le plomb) sous réserve de séparer le système de collecte et de réutilisation des eaux de pluie du réseau public de distribution de l'eau potable.</p> <p>Des mesures de concentration en zinc dans les eaux de pluie ayant ruisselé sur des feuilles de zinc laminé prépatiné VMZINC ont été réalisées par Umicore Bâtiment (2). Ces mesures montrent que cette concentration en zinc est bien inférieure au seuil de potabilité fixé à 5 mg/L par l'Organisation Mondiale de la Santé.</p> <p>(1) Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments</p> <p>(2) Rapports d'essais internes à Umicore Bâtiment</p> |

## 10. Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment

| Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort <b>hygrothermique</b> dans le bâtiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La fonction du système de couverture à joint debout en zinc laminé (naturel, prépatiné ou revêtu) tel que décrit dans la présente FDES c'est-à-dire composé uniquement de la feuille de zinc et des accessoires de mise en œuvre (pattes de fixation fixes et coulissantes, vis) est d'assurer l'étanchéité du complexe de couverture. Par sa fonction, et s'il est posé dans les règles de l'art (3), ce système de couverture empêche l'infiltration des eaux de pluie à l'intérieur du bâtiment, source d'instabilité hygrothermique.</p> <p>Aucune caractéristique concernant le confort hygrothermique n'a été mesurée pour ce produit.</p> <p>(3) DTU 40-41 « Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc »</p> |
| Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort <b>acoustique</b> dans le bâtiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Le produit analysé dans cette FDES, c'est-à-dire la feuille de zinc laminé et les accessoires de fixation aux autres composants de l'enveloppe, ne participe pas en tant que tel à la performance acoustique du bâtiment.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort <b>visuel</b> dans le bâtiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Le zinc laminé est traditionnellement utilisé dans les applications d'enveloppe du bâtiment (couverture, façade, systèmes d'évacuation d'eaux pluviales et éléments de finition).</p> <p>Comme toutes les applications d'enveloppe situées à l'extérieur du bâtiment, les systèmes de couverture en zinc laminé ne sont pas concernés par les objectifs de confort visuel pour les usagers à l'intérieur du bâtiment.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort <b>olfactif</b> dans le bâtiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Comme toutes les applications d'enveloppe situées à l'extérieur du bâtiment, le système de couverture en zinc laminé n'est pas impliqué dans le confort olfactif pour les usagers à l'intérieur du bâtiment.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 11. Autres informations additionnelles

### Gestion de l'énergie pendant la phase d'usage

Le produit analysé dans cette FDES, c'est-à-dire la feuille de zinc laminé et les accessoires de fixation aux autres composants de l'enveloppe, ne participe pas en tant que tel à la performance énergétique du bâtiment. En revanche, nos systèmes de couverture utilisant le produit analysé et intégrant d'autres composants de l'enveloppe ont fait l'objet de caractérisations énergétiques qui ont montré leurs performances en matière énergétique (4).

(4) Rapport du TBC

### Gestion de l'eau pendant la phase d'usage

Les eaux de pluie ayant ruisselé sur un système de couverture ou de façade en zinc laminé (naturel, prépatiné ou revêtu) peuvent être récupérées et réutilisées pour des usages extérieurs ou intérieurs au bâtiment.

En France la récupération et la réutilisation des eaux de pluie pour les usages extérieurs sont autorisées et fiscalement encouragées (éligible au crédit d'impôt) sans discrimination liée à la nature des matériaux constitutifs de l'enveloppe du bâtiment (3), (4). La seule restriction concerne la période d'arrosage des espaces verts, arrosage qui doit se faire en dehors des heures de fréquentation du public (4).

La récupération et la réutilisation des eaux pluviales pour les usages domestiques intérieurs (wc, lavage des sols, et sous certaines conditions, lave linge) sont autorisées sans discrimination liée à la nature des matériaux constitutifs de l'enveloppe du bâtiment (exceptés l'amiante-ciment et le plomb) sous réserve de se conformer aux préconisations de mise en place du système de collecte et de réutilisation des eaux de pluie définies dans le cadre de l'arrêté relatif à « la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments » (4).

Par ailleurs, l'Union Européenne vient d'achever une estimation de risque lié au zinc et à ses composés (toutes applications confondues) et l'une des principales conclusions est que les sources d'émission diffuse en zinc (fertilisants agricoles, usure des pneumatiques, corrosion des produits de construction) ne créent pas de risque pour l'environnement en l'absence de toutes sources d'émission ponctuelle - site industriel par exemple (5)

(3) "Le dispositif de récupération des eaux de pluie soumis à conditions », Le Moniteur, 6 juillet 2007

(4) Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments

(5) European Risk Assessment for zinc and zinc compounds – CASE n° 7440-66-6 and EINECS n° 231-175-3

### Entretien et maintenance pendant la phase d'usage

Lorsque le système de couverture à joint debout en zinc laminé (naturel, prépatiné ou revêtu) est posé dans les règles de l'art, il ne nécessite pas d'entretien ni de maintenance durant toute sa Durée de Vie Typique (100 ans). Le zinc laminé exposé à l'atmosphère naturelle à la spécificité de créer une patine auto protectrice (compacte, adhérente et très peu soluble), fruit de la réaction entre le zinc et les principaux composants atmosphériques (eau, oxygène et dioxyde de carbone), qui confère au zinc laminé une grande durabilité.

### Recyclage fin de vie et économie circulaire

Le zinc laminé est un matériau recyclable à 100% et dont plus de 98 % sont effectivement récupérés et réutilisés dans différentes filières d'application. Le vieux zinc laminé, récupéré à l'occasion de travaux de rénovation ou de démolition, présente un prix avantageux comparé au prix du métal neuf fixé à la Bourse des Métaux de Londres.

Le vieux zinc laminé trouve donc un large réseau d'acheteurs que sont les fabricants de zinc de 2ème fusion, les fabricants de laiton et les fabricants d'oxydes de zinc.

En Europe occidentale, il est estimé que 100 000 tonnes de vieux zinc laminé sont annuellement collectées et réutilisées dans ces différentes filières d'applications, permettant ainsi une économie de 1 à 2 millions de tonnes de minerai de zinc.

VMZINC