

Eva mastic EPDM 290ml blanc

Description

Eva mastic EPDM est un mastic d'étanchéité pour:

- Profils de rive de toit
- Joints entre la membrane EPDM et le béton / la maçonnerie

Données techniques

Eva mastic EPDM 290ml blanc	
Base	hybrid
Contenu	290 ml
Conservation	24 mois
Couleur	blanc
Densité	1,42 g/ml
Résistance à la température après durcissement	-40 / +120°C
Température d'application	+5°C à +40°C
Temps de séchage	Env. 2 - 3 mm/24 heures

Stockage

Dans le magasin:

- Stocker l'Eva mastic EPDM dans un endroit sec entre 5 °C et 25 °C.

Sur le toit:

- Conserver l'Eva mastic EPDM à l'ombre sur le toit.
- Garder l'Eva mastic EPDM à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

Préparation

- Éliminer toutes les saletés et la poussière du support à traiter; nettoyer si nécessaire avec le Evaclean.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec, propre et prétraité avec Eva primer.

Application

- Profils de rive de toit:
 - Appliquer un trait de mastic sur la bande de finition Evalastic le long du profil de rive de toit.
- Joints entre la membrane EPDM et le béton / la maçonnerie:
 - Appliquer le mastic sur le solin / le profilé mural dans la partie supérieure.

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés d'Eva mastic EPDM.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.