

Evalastic primer 3,78L

Materiaalbeschrijving

Evalastic primer is een oplosmiddelhoudende primer ontwikkeld om te worden gebruikt voor het voorbehandelen van ondergronden waarop van Evalastic EPDM waterdicht moet aangesloten worden en waarbij de Evalastic MS kit wordt gebruikt. Evalastic primer kan worden gebruikt om het oppervlak tegelijkertijd te reinigen en te primeren. Evalastic primer wordt standaard geleverd in een 3,78 l metalen bus.

Productvoordelen

- Snel drogend
- Evalastic primer geeft een verbeterde interne sterkte aan de te maken verlijming
- Vergroot de kleefkracht van de Evalastic MS kit en de lijmen van het strokengamma op Evalastic EPDM folies.

Toepassing

Evalastic primer is speciaal ontwikkeld om te worden gebruikt in combinatie met Evalastic EPDM. Tevens kan het worden toegepast op materialen zoals gelakte of ongelakte metalen, steen, keramiek, hout, rubber of beton.

Producteigenschappen

Evalastic primer 3,78L	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Basis	synthetische rubber
Houdbaarheid	9 maanden
Kleur	olijfgroen tot donkergrijs
Soortelijke massa	0,9 kg / L
Droge stof	18 %
Verpakking	3,78 L

Evalastic primer 3,78L

Vlampunt	4,4 °C
VOC gehalte	727 g / L

Stockage

In het magazijn:

- Hou de verpakking gesloten en zorg voor ventilatie.
- Indien de Evalastic primer onder de 15 °C bewaard wordt, moet deze voor gebruik eerst op kamertemperatuur gebracht worden.

Op het dak:

- Bewaar de Evalastic primer op het dak in de schaduw.
- Hou de Evalastic primer weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

Vorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.
- Roer de Evalastic primer 5 minuten tot deze een uniforme kleur heeft.

Verwerking

- Breng Evalastic primer aan met een propere schuurspons / lijmrol.
- Zorg er voor dat de Evalastic primer gelijkmatig verdeeld is op het oppervlak.
- Laat de Evalastic primer drogen tot deze handdroog is.
- Plaats Evalastic MS kit .
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van VM Building Solutions en gebruik steeds de toebehoren uit het Evalastic gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C.

Verbruik

- Voor de afwerking van een traditioneel alu dakrandprofiel met Evalastic kit, is het verbruik ongeveer 0,04l/m.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Evalastic primer.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.