

Blad met technische gegevens

PR110 (FPO-Primer)

1-componentprimer voor kunststof en rubber banen

Toepassingsgebieden

PR110 (FPO-Primer) wordt gebruikt als primer voor kunststof en rubber banen.

Kenmerken

- 1 component
- oplosmiddelhoudende primerformule
- gebruiksklaar

Eigenschappen*

- bewerkbaar na: ca. 15 minuten
- bewerkbaar binnen één werkdag
- mogelijke verwerkingstemperatuur: van +5 °C tot +50 °C
- aanbevolen verwerkingstemperatuur: van +5 °C tot +40 °C
- kleur: geelachtig

* Alle metingen zijn uitgevoerd bij +21 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. De genoemde waarden kunnen afwijken door weersinvloeden zoals wind, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verbruik

ca. 100 ml/m²

Leveromvang

- 1 l blik
- 250 ml blik

Opslag

In de originele verpakking bij +5 °C tot +30 °C droog bewaren. Direct zonlicht op de verpakkingen dient, ook op de bouwplaats, te worden vermeden. Na productie 12 maanden houdbaar.

Verwerking

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, stroef en sterk genoeg zijn, voldoende draagvermogen en de juiste dichtheid hebben en vrij zijn van scheidingsmiddelen zoals vuil, olie, vet enz.

Toepassing

Schud de primer goed en borstel het middel met behulp van een schuurpad dun in het oppervlak.

De primer moet ca. 5 mm verder uitsteken dan de geplande afdichting.

De primer dient binnen de vastgelegde tijd en zonder tussentijdse verontreiniging en vervuiling van het oppervlak te worden bewerkt. Er dient slechts zoveel oppervlakte te worden voorbereid als er binnen één werkdag kan worden bewerkt. Als dat niet het geval is, moet de primer worden verwijderd door middel van schuren of het reinigen met de systeemconforme reinigingsverdunder.

De primer mag in geen geval op het oppervlak worden gegoten.



Grondlaag

- De temperatuur van het bouwelement moet minstens 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Gereedschap en hulpmiddelen



Persoonlijke beschermingsmiddelen

Informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen vindt u in het productgegevensblad.

Algemene opmerkingen

De genoemde tijden zijn bij hogere omgevings- en ondergrondtemperaturen korter en bij lagere langer. Het gebruikte verwerkingsgereedschap, de gebruikte apparatuur en de verschillende omstandigheden op locatie zijn van invloed op de genoemde verbruikswaarden. Zodoende veranderen deze eventueel. Oneffenheden die door de ondergrond worden veroorzaakt, kunnen met dit product niet worden gecompenseerd.

Het product mag niet worden gemengd en verwerkt met stoffen die niet bij het systeem horen. Er mogen geen andere materialen worden gebruikt dan de materialen die door FRANKEN SYSTEMS GmbH worden aanbevolen.

De actuele uitgave van de Duitse DAfStb-richtlijn 'Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen' (Bescherming en onderhoud van betonconstructies) dient in acht te worden genomen.

Verdunnen

Het product mag niet worden verdund.

Gereedschap kan met een systeemreinigingsmiddel worden gereinigd, zie grondlaagaanbevelingen:

FRANKOSIL® (TL028)

REVOPUR® (TL35)

FRANKOLON® (TL006/TL007)

Overig

De bovenstaande informatie en onze technische adviezen over toepassingen, hetzij mondeling, schriftelijk of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt. Dit dient echter slechts als vrijblijvende informatie te worden beschouwd, ook met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden. De door ons verstrekte informatie stelt u niet vrij van het controleren van onze actuele informatie – met name van onze veiligheidsinformatiebladen en bladen met technische gegevens – alsook van onze producten wat betreft de geschiktheid ervan voor de beoogde processen en doeleinden. De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en het door u op basis van ons technisch advies gekozen gebruiksdoel vallen buiten onze mogelijkheden om te controleren en zijn derhalve uitsluitend uw verantwoordelijkheid. De verkoop van onze producten is onderhevig aan onze actuele algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden. De waarschuwingen op de etiketten van de producten dienen in acht te worden genomen. De nieuwste uitgave van de op dat moment geldige documenten is van toepassing.

Controleer of de gebruikte documenten nog actueel zijn en/of vraag vóór elke toepassing het actuele document aan.