

## Hertalan® KS143 PU-lijm

### Productomschrijving

Hertalan® KS143 PU-lijm is een gebruiksklare 1-component oplosmiddel houdende polyurethaanlijm voor de bevestiging van ongecacheerd EPDM-rubber op horizontale vlakke daken met diverse ondergronden.

### Producteigenschappen

Hertalan® KS143 PU-lijm	
Volumemassa	1,00 kg / l
Droge stof gehalte	82 %
Vlampunt	≥ -18 °C
Vicositeit (Brookfield)	5000 mPa.s
Kleur	goudgeel
Verwerkingstemperatuur	≥ 5° C
Houdbaarheid	9 maand

### Verpakking

- Metalen blikken van 6 kg.

### Toepassingen

- Hertalan® KS143 PU-lijm wordt slingersgewijs en gelijkmatig op de horizontale ondergrond aangebracht (70% verkleving). Zo blijven er geen grote losliggende vlakken achter en kan de wind nooit grip krijgen op het dakmembraan. Nadat Hertalan® KS143 PU-lijm is aangebracht, dienen we een wachttijd van ongeveer 10 minuten te respecteren om de lijm te laten uitdampen. Daarna kan het Hertalan® EPDM membraan dicht gelegd worden.
- Schud de bus Hertalan® KS143 PU-lijm grondig, verwijder de veiligheidssluiting en draai de afsluitdop opnieuw op de bus. Perforeer zo'n 4 à 5 gaten onderaan in de bus. Na de nodige open tijd (circa 10 minuten) wordt het membraan in de lijm aangebracht. (De uitdamp tijd is sterk weersafhankelijk: hoe kouder, hoe trager de uitdamping verloopt.) Men dient ervoor te zorgen dat er geen vlies op de lijm gevormd wordt voor de membranen dicht worden gelegd. Veeg het Hertalan® EPDM membraan na de verlijming altijd aan.

## Verbruik

- Ca. 350 g/m<sup>2</sup>.

## Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Hertalan® KS143 PU-lijm.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.