

KS46 Aquabase 20 L

Productomschrijving

Deze lijm, KS46 Aquabase EPDM Adhesive, is een kant en klare, ééncomponent lijm op waterbasis die bedoeld is voor de bevestiging van EPDM banen op zuigende, horizontale ondergronden. Ze kan worden gebruikt op materialen zoals hout, beton, metselwerk en andere vergelijkbare oppervlakken.

De lijm wordt slechts aan één zijde aangebracht, op een droge en schone ondergrond die vrij is van stof en vet. Dit kan bijvoorbeeld met een vachtroller. Zodra de lijm is aangebracht, dient het EPDM membraan onmiddellijk in de verse lijmlaag worden gelegd. Dit gebeurt idealiter binnen 3 tot 5 minuten.

Na het aanbrengen van de EPDM zijn kleine aanpassingen nog mogelijk, mits deze worden uitgevoerd binnen 6 tot 7 minuten. Bij hogere omgevings- of ondergrondtemperaturen kan deze tijd korter worden.

Wanneer de ondergrond sterk zuigend is, wordt aanbevolen om extra lijm aan te brengen om een goede hechting te verzekeren.

Product Type

Lijm op waterbasis.

Toepassingen

KS46 Aquabase is een oplosmiddelvrije lijm waarmee EPDM-folies op geschikte houten ondergronden zoals multiplex of OSB kunnen worden gebonden. De resulterende verbinding zal een hoge temperatuur- en verouderingsbestendigheid hebben.

Verpakking

- 20 L.

Opslag

- Niet laten bevriezen en uit de buurt van direct zonlicht houden. KS46 Aquabase is in gesloten verpakking 12 maanden houdbaar bij bewaring tussen 10 en 30°C.
- Het product wordt gebruiksklaar geleverd en is geschikt voor roltoepassingen. Vanwege de aard van het product wordt geadviseerd KS46 Aquabase goed te roeren voor gebruik.
- KS46 Aquabase kan direct aangebracht worden op geschikte (houten) ondergronden, zoals multiplex of OSB, indien deze niet behandeld zijn tegen wateropname. Typische dekkingsgraden variëren van 350 tot 400 gram/m².
- Voor optimale prestaties wordt een bedrijfs- en droogtemperatuur van minimaal 18°C geadviseerd.
- Aanbrengapparatuur kan na gebruik eenvoudig worden gereinigd met (warm) water.
- KS46 Aquabase is verkrijgbaar in verschillende verpakkingsvormen, ook onder private label. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor de beschikbare opties.

Veiligheidsaanbevelingen

Zorg ervoor dat u onze MSDS hebt gelezen voordat u dit product gebruikt.

Technische gegevens	Specificaties*	Typische waarde	Methode
Viscositeit (20°C, spindel 5, 20 rpm)	10.000 – 15.000 mPa.s		Gebaseerd op ISO 2555
pH (20°C)	4.0 – 6.0		Gebaseerd op ASTM E70
Uiterlijk		Witte vloeistof	Visueel
Stortgewicht		1025 kg / m ³	Berekening
Vastestofgehalte	62 – 68 %		Gebaseerd op ISO 3251

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van KS46 Aquabase.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.