

## Hertalan® KS87 mastic EPDM

### Description

Mastic à base de caoutchouc synthétique.

### Caractéristiques techniques

| Hertalan® KS87 mastic EPDM                     |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Masse volumique                                | 1,13 kg / l  |
| Teneur en matière sèche                        | 100 %        |
| Couleur                                        | noir         |
| Température d'application                      | > 5° C       |
| Durée de conservation                          | 12 mois      |
| Résistance à la température après durcissement | -40 / +120°C |

### Conditionnement

- Cartouches 310 ml
- Boudins 600 ml

### Applications

- Hertalan® KS87 mastic EPDM est appliqué à l'aide d'un pistolet à mastic fermé et permet de traiter les points particuliers tels que les coins, joints en T, rives de toit, acrotères et dispositifs d'évacuation des eaux de pluie. Toutes les finitions doivent être mastiquées entièrement. Hertalan® KS87 mastic EPDM empêche toute capillarité et n'est appliqué que pendant ou après le contrôle final du toit, car il n'est pas possible de coller par-dessus le mastic. Ce mastic ne peut en aucun cas être remplacé par un autre mastic ne faisant pas partie du système.
- Il s'utilise en combinaison avec Hertalan® KS137 colle de contact et Hertalan® KS2000 mastic colle.

### Consommation

- Environ 8 mètres courants par boudin de 600 ml.

- Environ 4 mètres courants par cartouche de 310 ml.

## **Remarques**

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés de Hertalan<sup>®</sup> KS87 mastic EPDM.