

Hertalan® KS205 contactlijm 20,5kg

Productomschrijving

Hertalan® KS205 is een verspuitbare contactlijm die aan twee zijden dient te worden aangebracht. Deze lijm kan worden toegepast op zowel horizontale als verticale ondergronden.

Producteigenschappen

Hertalan® KS205	
Producttype	contactlijm
Fysische toestand	vloeibaar
Kleur	geelachtig
Vlampunt	< 0 °C
Mengbaar met water	nee
Houdbaarheid	12 maanden, mits koel opgeslagen in de originele, niet geopende verpakking.

Verpakking

- Hertalan® KS205 spraytank 14kg (wegwerpdrukvat van 14,2 kg).
- Hertalan® KS205 contactlijm 20,5kg (metalen blik van 20,5 kg).

Gebruiksaanwijzing

- Hertalan® KS205 is een spuitbare contactlijm die tweezijdig dient te worden aangebracht d.m.v. een lijmrol of een drukvat (Hertalan® KS205 contactlijm 20,5kg). Tussen de 0 en 20 minuten na aanbrengen het dakvlak zonder luchtinsluiting sluiten (afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid). Voorkom hierbij het ontstaan van spanning en plooien. De minimum buitentemperatuur is 5°C en de temperatuur van de contactlijm is minstens 15°C.
- Voor het gebruik, het blik gedurende min. 30 seconden schudden om daarmee een homogene lijm te krijgen. Het spuitpistool van het drukvat ca. 20 cm van het te spuiten oppervlak houden en zo instellen dat er een egaal spuitbeeld ontstaat. De lijm moet tweezijdig worden aangebracht, op de ondergrond en op de Hertalan® EPDM. Als de lijm vingerdroog is de Hertalan® EPDM (binnen 10 minuten) zorgvuldig en zonder luchtinsluiting terugslaan (voorkom hierbij spanningen en plooien) en goed aanrollen met een siliconenroller om een optimale verbinding te verkrijgen. De verwerkingstemperatuur ligt tussen de 5 °C en 35 °C. Het blik niet blootstellen aan direct zonlicht of temperaturen boven 40 °C.

Ondergronden

- Beton, gasbeton, hout, (gemineraliseerde) bitumineuze dakbanen e.d. De ondergrond waar Hertalan® KS205 op aangebracht wordt, moet stevig, schoon en droog zijn. Scherpe delen moeten geëgaliseerd worden. Hertalan® KS205 is niet geschikt voor het verlijmen op ongecacheerd (naakt) polystyreenschuim of weekgemaakt PVC.

Lijmverbruik

- Hertalan® KS205 contactlijm 20,5kg:
 - Met lijmrol 600 g/m².
Per blik kan netto ca. 35 m² dakoppervlak verlijmd worden.
 - Met drukvat 350 g/m².
Per blik kan netto ca. 60 m² dakoppervlak verlijmd worden.

Reiniging

- Gebruikte gereedschappen kunnen met Hertalan® cleaner worden gereinigd.

Open tijd

- De open tijd is sterk afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid. Onder normale omstandigheden niet meer lijm opbrengen dan in maximaal 20 minuten bedekt kan worden. Bij extreem hoge temperaturen wordt de open tijd verkort.

Afbindtijd

- Afhankelijk van temperatuur en vochtigheid. De verlijmingsterkte neemt geleidelijk toe en bereikt na ca. 48 uur zijn maximum.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Hertalan® KS205 contactlijm.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.