FICHE TECHNIQUE
VERSION: 9/2024

Masterreflect bond: 7,5 cm x 30,5 m

Description

Masterreflect bond est une bande autocollante double face pour la réalisation des joints de raccord longitudinaux avec les membranes EPDM Masterreflect.
Dans le cas des rouleaux Masterreflect pre-tape, ce Masterreflect bond est collé en usine sur le rouleau Masterreflect.

Propriétés du produit

Masterreflect bond	**7,5 cm x 30,5 m**
Base	caoutchouc synthétique
Largeur	7,5 cm
Épaisseur	0,75 mm
Longueur de rouleau	30,5 m
Poids	3 kg / rouleau
Conservation	18 mois
Couleur	blanc

Stockage

Dans le magasin:

- Stocker les rouleaux dans un endroit sec.
- Si le Masterreflect bond est conservé à une température inférieure à 4 °C, il perd de son pouvoir d'adhérence.

Sur le toit:

- Conserver Masterreflect bond à l'ombre sur le toit.
- Garder le Masterreflect bond à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

Préparation

- Éliminer toutes les saletés et la poussière du support à traiter; nettoyer si nécessaire avec le Weathered membrane cleaner.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre.

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Application

- Appliquer le Masterstarter au moyen d'une éponge à récurer ou d'un rouleau à colle propre.
- Veiller à répartir le Masterstarter uniformément sur la surface.
- Laisser le Masterstarter sécher jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher.
- Poser le Masterreflect bond, retirer le film de protection et rouler le Masterreflect bond transversalement à l'aide d'un maroufleur.
- Respecter les instructions de pose de VM Building Solutions et toujours utiliser les accessoires de la gamme Masterreflect.
- Température d'application minimale: 5 °C

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Masterreflect bond.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com