

Masterpur PX200 8kg

Materiaalomschrijving

Masterpur PX200 is een één-component polyurethaan lijm voor de verkleving van Mastersystems (pre-tape) EPDM en Mastertopline pre-tape EPDM in het dakvlak.

Producteigenschappen

Masterpur PX200 8kg	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Droge stof	94 % (+/- 2 %)
Geur	geen
Gewicht	8 kg
Hardingstijd bij 20° C	24 uur
Houdbaarheid	9 maanden
Kleur	beige
Kookpunt	94 °C
Opentijd bij 20° C	1 uur
Soortelijke massa	1,12 kg / L (+/- 0,05)
Vlampunt	-4 °C
Zelfontbrandingstemperatuur	> 200 °C

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Masterpur PX200 op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte tussen 10 en 25 °C (Masterpur PX200 is niet bestand tegen vorst).

Op het dak:

- Bewaar de Masterpur PX200 op het dak in de schaduw.
- Hou de Masterpur PX200 weg van warmte (T hoger dan 94 °C), vlammen & vonken.



Vorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is, reinig eventueel met aceton.

Verwerking

- Pons 4 gaten in de onderkant van de metalen verpakking.
- Breng de Masterpur PX200 slingerwijs aan op de ondergrond.
- Laat drogen.

Verbruik (afhankelijk van de ondergrond)

	Verbruik per m²	Verbruik per bus
Masterpur PX200 8kg	Ca. 350 g / m ²	Ca. 22 m ² / bus

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Masterpur PX200.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.