

Mastercover: 22,5 cm x 30,5 m

Description

Mastercover est une bande autocollante d'EPDM vulcanisé pour:

- Jonctions transversales
- Finition profils de rive
- Doublement des joints sur les toitures végétalisées
- Réparations horizontales

Propriétés du produit

Mastercover	22,5 cm x 30,5 m
Base	caoutchouc synthétique et EPDM
Largeur	22,5 cm
Épaisseur	2,2 mm
Longueur de rouleau	30,5 m
Extrait sec	100 %
Élasticité	480 %
Poids	21 kg / rouleau
Conservation	18 mois
Couleur	noir
Résistance à la traction	11,3 MPa minimum

Stockage

Dans le magasin:

- Stocker les rouleaux dans un endroit sec.
- Si le Mastercover est conservé à une température inférieure à 4 °C, il perd de son pouvoir d'adhérence.

Sur le toit:

- Conserver Mastercover à l'ombre sur le toit.
- Garder le Mastercover à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.



Préparation

- Éliminer toutes les saletés et la poussière du support à traiter, nettoyer si nécessaire avec le Weathered membrane cleaner.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre.

Application

- Appliquer le Masterstarter au moyen d'une éponge à récurer ou d'un rouleau à colle propre.
- Veiller à répartir le Masterstarter uniformément sur la surface.
- Laisser le Masterstarter sécher jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher.
- Poser le Mastercover, retirer le film de protection et rouler le Mastercover transversalement à l'aide d'un marouffeur.
- Mastiquer si nécessaire avec le Masterkit:
 - Contre-raccords,
 - Profils de rive (sur le côté du profil).
- Respecter les instructions de pose de VM Building Solutions et toujours utiliser les accessoires de la gamme Mastersystems.
- Température d'application minimale: 5 °C.

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Mastercover.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.