

Masterstarter

Materiaalomschrijving

Masterstarter is een solvent gebonden primer.

Deze primer dient voor het reinigen en primen van de Mastersystems EPDM voor de zelfklevende Mastersystems toebehoren:

- Masterbond
- Masterflashing
- Mastercover
- Masterkit

Producteigenschappen

Masterstarter	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Basis	synthetische rubber
Houdbaarheid	9 maanden
Kleur	olijfgroen tot donkergrijs
Soortelijke massa	0,9 kg / L
Droge stof	18 %
Verpakking	3,78 L
Vlampunt	4,4 °C
VOC gehalte	727 g / L

Stockage

In het magazijn:

- Hou de verpakking gesloten en zorg voor ventilatie.
- Indien de Masterstarter onder de 15 °C bewaard wordt, moet deze voor gebruik eerst op kamertemperatuur gebracht worden.

Op het dak:

- Bewaar de Masterstarter op het dak in de schaduw.
- Hou de Masterstarter weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.



Vorbereitung

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.
- Roer de Masterstarter 5 minuten tot deze een uniforme kleur heeft.

Verwerking

- Breng Masterstarter aan met een propere schuurspons / lijmrol.
- Zorg er voor dat de Masterstarter gelijkmatig verdeeld is op het oppervlak.
- Laat de Masterstarter drogen tot deze handdroog is.
- Plaats de Masterbond / Masterflashing / Mastercover.
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van VM Building Solutions en gebruik steeds de toebehoren uit het Mastersystems gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C.

Verbruik

	Breedte	Verbruik per lm
Masterbond	7,5 cm	0,04 L / lm
Masterbond pre-tape	7,5 cm	0,02 L / lm
Masterflashing	15 cm	0,04 L / lm
Masterflashing	30 cm	0,08 L / lm
Mastercover	15 cm	0,04 L / lm
Mastercover	22,5 cm	0,06 L / lm

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Masterstarter.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.