

MAXON EPDM KIT

Materiaalomschrijving

Maxon EPDM kit op basis van synthetische rubber.

Producteigenschappen

Maxon EPDM kit	
Volumemassa	1,13 kg / l
Droge stof gehalte	100 %
Kleur	zwart
Verwerkingstemperatuur	> 5° C
Houdbaarheid	12 maanden
Temperatuur bestendigheid na uitharden	-40 / +120°C

Verpakking

- Kokers 310 ml
- Worsten 600 ml

Toepassingen

- Maxon EPDM kit wordt met het bijbehorende gesloten kitpistool gebruikt op alle risicopunten, zoals hoeken, T-naden, dakranden, muurafwerkingen en hemelwater-afvoeren. Alle detailafwerkingen moeten volledig afgekit worden. Maxon EPDM kit sluit capillair water uit en wordt pas tijdens of na de eindcontrole van het dak aangebracht aangezien er over de kit niet meer gelijmd kan worden. Deze kit mag in geen geval worden vervangen door een niet bij het systeem behorende kit.
- Voor naadverbindingen wordt Maxon EPDM kit toegepast in combinatie Maxon contactlijm en Maxon nadenlijm.



Verbruik

- Ca. 8 lopende meter per worst 600 ml.
- Ca. 4 lopende meter per koker 310 ml.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Maxon EPDM kit.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.