

# FS14 GEVELPASTA - 600ML

## Materiaalomschrijving

**FS14 gevelpasta is een pasteuze kleefstof op basis van synthetische rubber en dient om:**

- Profielen op Resistit ESK te kleven,
- Resistit ESK op een ruwere ondergrond te verkleven.

### Geschikte ondergronden:

- Beton, gasbeton,
- Gemineraliseerde bitumineuze dakbanen,
- Hout,
- Diverse metalen,
- Acrylaatglas,
- ...

### Ongeschikte ondergronden:

- Ongecacheerd EPS,
- PVC met weekmakers,
- Oplosmiddelgevoelige ondergronden.

## Producteigenschappen

FS14 gevelpasta 600 ml	
Basis	synthetische rubber & oplosmiddelen
Droge stof	76 ± 2%
Inhoud	600 ml
Geur	oplosmiddelen (geen aromaten)
Houdbaarheid	9 maanden (koel opslaan)
Kleur	zwart

# RESISTIT<sup>®</sup>ESK

FS14 gevelpasta 600 ml	
Soortelijke massa	1,15 g/cm <sup>3</sup>
Viscositeit 20° C	4.500 ± 2000 Pa.s
Vlampunt (CC)	< 0° C

## Stockage

### In het magazijn:

- Stockeer de FS14 gevelpasta op een droge plaats tussen 5 °C en 25 °C.

### Op het dak:

- Bewaar de FS14 gevelpasta op het dak in de schaduw.
- Hou de FS14 gevelpasta weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

## Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond vlak is & dat scherpe delen geëgaliseerd worden.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond schoon, olie- & vetvrij, droog en zuiver is.
- Ondergronden waar dauw op ligt, of nat zijn, dienen door middel van hete lucht te worden gedroogd.

## Verwerking

- Breng de FS14 gevelpasta in rillen aan op de ondergrond met een kitpomp. De open tijd is afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid. De open tijd wordt verkort bij hoge temperaturen.
- Plaats de Resistit ESK in de rillen en rol aan, voordat huidvorming op de FS14 gevelpasta optreedt.
- De minimale verwerkingstemperatuur bedraagt 5° C.
- De lijmverbinding is belastbaar binnen 48 uur (afhankelijk van weersomstandigheden, ondergrond & laagdikte).

## Opmerkingen

- Verontreinigde oppervlakken en gereedschappen kunnen gereinigd worden met G500.
- Vermijd open vuur of ontstekingsbronnen, want de FS14 gevelpasta is brandbaar.
- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van de FS14 gevelpasta.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.