

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE FG35 - 4,5 KG

Description

Primaire d'adhérence FG35 est un primaire à base de solvant, de caoutchouc synthétique et de résines. Primaire d'adhérence FG35 peut être utilisé en combinaison avec la membrane autocollant sur une grande variété de supports:

- substrats métalliques non revêtus,
- matières bitumineuses,
- matériaux en bois,
- matériaux solides,
- plastiques,
- matériau d'isolation (sauf EPS non surfacé).

Caractéristiques du produit

primaire d'adhérence FG35 (4,5 kg)	
Base	primaire à base de solvant, de caoutchouc synthétique et de résines
État physique	liquide
Odeur	caractéristique
Densité	env. 0,84 kg/l
Viscositeit	900 mPa
Couleur	noir
OplosSolubilité dans l'eau	non ou peu miscible
Matière sèche	35 %
Unité d'emballage	bidon de 4,5 kg

Stockage

Conserver hermétiquement fermé, entre + 5°C et + 25°C; ne pas stocker plus de 12 mois. Si le primaire s'est durci à cause du froid, conserver le récipient dans un endroit chaud (environ + 20°C) avant l'utilisation. Agiter le bidon avant utilisation.

Sur le toit:

- Primaire d'adhérence FG35 doit être maintenu à une température minimale de 15°C pour avoir une bonne adhérence.

Préparation

Le support doit être sec, propre, exempt de gel, de poussière et de graisse. Bien mélanger primaire d'adhérence FG35 avant utilisation.

Application

- Bien secouer les bidons (contre la sédimentation).
- Répartir uniformément le primaire sur le support à l'aide d'un rouleau en peau d'agneau, d'une brosse ou d'une cuve à pression.
- La température de mise en œuvre est comprise entre +5° et +35°C.
- Permet une bonne adhérence entre le support et le composé bitumineux autocollant SBS.
- Toujours appliquer l'adhésif sur toute la surface du support.
- Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'air emprisonné.
- Sur les supports très poreux (par exemple le béton cellulaire) et sur le bitume avec des paillettes d'ardoise rugueuses: appliquer 2 couches de primaire d'adhérence FG35.
- Le support doit être sec.
- Attendre au moins 35 min entre l'application de la primaire d'adhérence FG35 sur le support et la pose de la membrane de toiture.
- Jusqu'à 10 heures après l'application de la primaire d'adhérence FG35 sur le support, la membrane auto-adhésive peut être collée.
- Une application trop épaisse de la primaire d'adhérence FG35 entraînera la formation d'une feuille sèche sur le dessus par temps chaud; le primaire ne sera pas sec, risque de cloquer et la force d'adhérence deviendra faible.
- Les taches de Primaire d'adhérence FG35 peuvent être enlevées avec nettoyeur G500.

Consommation

Pinceau / rouleau à colle / Cuve à pression	Consommation par m ²	Consommation par bidon
primaire d'adhérence FG35	Env. 200 g / m ²	Env. 62,5 m ² / bus

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur le mode d'application ou les propriétés du primaire d'adhérence FG35.