

SecuOne® EPDM kit 600ml

Materiaalomschrijving

SecuOne® EPDM kit is een afdichtingskit voor:

- SecuOne® flashing polyback
- SecuOne® zelfklevende EPDM polyback
- Tapbuizen
- Voegen tussen EPDM en beton / metselwerk

Producteigenschappen

SecuOne® EPDM kit	600 ml
Basis	synthetische rubber & epdm
Inhoud	600 ml
Houdbaarheid	9 maanden
Kleur	zwart
Soortelijke massa	1,13 g/ml
Temperatuur bestendigheid na uitharden	-40 / +120°C

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de SecuOne® EPDM kit op een droge plaats tussen 5 °C en 25 °C.

Op het dak:

- Bewaar de SecuOne® EPDM kit op het dak in de schaduw.
- Hou de SecuOne® EPDM kit weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

SecuOne®

Vorbereitung

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Weathered membrane cleaner.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is en voorbehandeld wordt met SecuOne® primer.

Verwerking

- SecuOne® flashing polyback:
 - Breng een ril kit aan rondom SecuOne® flashing polyback.
- SecuOne® zelfklevende EPDM polyback:
 - In geval van dakrandprofiel, breng een ril kit aan bij SecuOne® zelfklevende EPDM polyback langs de zijde van het dakrandprofiel.
- Tapbuizen:
 - Plaats de tapbuis vol en zat in de kit en rol aan met de aandrukrol.
- Voegen tussen epdm & beton / metselwerk:
 - Kit de solin / het muurprofiel af aan de bovenzijde.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van SecuOne® EPDM kit.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.