

**SecuOne® flashing polyback: 15 cm \* 30,5 m**

**SecuOne® flashing polyback: 30 cm \* 15,25 m**

## Materiaalomschrijving

SecuOne® flashing polyback is een ongevulkaniseerde zelfklevende EPDM-strook voor:

- T-naden
- Naadverbindingen die van horizontaal naar verticaal gaan
- Buiten- en binnenhoeken
- Dakdetails
- Verticale herstellingen

## Producteigenschappen

SecuOne® flashing polyback	15 cm * 30,5 m	30 cm * 15,25 m
Basis	synthetische rubber & epdm	synthetische rubber & epdm
Breedte	15 cm	30 cm
Dikte	2,3 mm	2,3 mm
Rollengte	30,5 m	15,25 m
Droge stof	100 %	100 %
Elasticiteit	800 %	800 %
Gewicht	13,7 kg / rol	13,7 kg / rol
Houdbaarheid	18 maanden	18 maanden
Kleur	zwart	zwart

# SecuOne

SecuOne® flashing polyback	15 cm * 30,5 m	30 cm * 15,25 m
Treksterkte	11,3 Mpa minimaal	11,3 Mpa minimaal

## Stockage

### In het magazijn:

- Bewaartemperatuur: 15° C - 25° C
- Stockeer de rollen op een droge plaats.
- Indien de SecuOne® flashing polyback onder de 4 °C bewaard wordt, verliest deze aan kleefkracht.

### Op het dak:

- Bewaar de SecuOne® flashing polyback op het dak in de schaduw.
- Hou de SecuOne® flashing polyback weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

## Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Weathered membrane cleaner.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.

## Verwerking

- Breng SecuOne® primer aan met een propere schuurspons / lijmrol.
- Zorg er voor dat de SecuOne® primer gelijkmatig verdeeld is op het oppervlak.
- Laat de SecuOne® primer drogen tot deze handdroog is.
- Plaats de SecuOne® flashing polyback, verwijder de polyback beschermingsfolie en rol de SecuOne® flashing polyback dwars aan met een aandrukrol.
- Kit de flashing rondom af met de SecuOne® EPDM kit.
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van VM Building Solutions en gebruik steeds de toebehoren uit het SecuOne® gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C. Tussen 5-10 °C is een hetelucht apparaat nodig om het product voor te verwarmen.

## Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van SecuOne® flashing polyback.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.