

SecuOne® zelfklevende EPDM polyback: 15 cm * 30,5 m

SecuOne® zelfklevende EPDM polyback: 22,5 cm * 30,5 m

Materiaalomschrijving

SecuOne® zelfklevende EPDM polyback is een ge vulkaniseerde zelfklevende EPDM-strook voor:

- Dwarsverbindingen
- Dakrandafwerking
- Verdubbeling van naden bij groendaken
- Horizontale herstellingen

Producteigenschappen

SecuOne® zelfklevende EPDM polyback	15 cm * 30,5 m	22,5 cm * 30,5 m
Basis	synthetische rubber & epdm	synthetische rubber & epdm
Breedte	15 cm	22,5 cm
Dikte	2,2 mm	2,2 mm
Rollengte	30,5 m	30,5 m
Droge stof	100 %	100 %
Elasticiteit	480 %	480 %
Gewicht	14 kg / rol	21 kg / rol
Houdbaarheid	18 maanden	18 maanden
Kleur	zwart	zwart
Treksterkte	11,3 Mpa minimaal	11,3 Mpa minimaal

SecuOne®

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de rollen op een droge plaats.
- Indien de SecuOne® zelfklevende EPDM polyback onder de 4 °C bewaard wordt, verliest deze aan kleefkracht.

Op het dak:

- Bewaar de SecuOne® zelfklevende EPDM polyback op het dak in de schaduw.
- Hou de SecuOne® zelfklevende EPDM polyback weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Weathered membrane cleaner.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.

Verwerking

- Breng SecuOne® primer aan met een propere schuurspons / lijmrol.
- Zorg er voor dat de SecuOne® primer gelijkmatig verdeeld is op het oppervlak.
- Laat de SecuOne® primer drogen tot deze handdroog is.
- Plaats de SecuOne® zelfklevende EPDM polyback, verwijder de Polyback beschermingsfolie en rol de SecuOne® zelfklevende EPDM polyback dwars aan met een aandrukrol.
- Afkitten met de SecuOne®EPDM kit indien nodig:
 - Tegennaden
 - Dakrandprofielen (aan de kant van het profiel)
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van VM Building Solutions en gebruik steeds de toebehoren uit het SecuOne® gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van SecuOne® zelfklevende EPDM polyback.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.