

SECURITAN PRIMER - 3,78L

Materiaalomschrijving

Securitan primer is een solvent gebonden primer.

Deze primer dient voor het reinigen en primen van het Securitan membraan voor de zelfklevende Securitan toebehoren:

- Securitan tape polyback
- Securitan flashing polyback
- Securitan zelfklevende EPDM polyback
- Securitan PS RUSS polyback
- Securitan EPDM kit

Producteigenschappen

| Securitan primer 3.78L | |
|------------------------|----------------------------|
| Aggregatietoestand | vloeibaar |
| Basis | synthetische rubber |
| Houdbaarheid | 9 maanden |
| Kleur | olijfgroen tot donkergrijs |
| Soortelijke massa | 0,9 kg / L |
| Droge stof | 18 % |
| Verpakking | 3,78 L |
| Vlampunt | 4,4 °C |
| VOC gehalte | 727 g / L |

Stockage

In het magazijn:

- Hou de verpakking gesloten en zorg voor ventilatie.
- Indien de Securitan primer onder de 15 °C bewaard wordt, moet deze voor gebruik eerst op kamertemperatuur gebracht worden.

Op het dak:

- Bewaar de Securitan primer op het dak in de schaduw.
- Hou de Securitan primer weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.
- Roer de Securitan primer 5 minuten tot deze een uniforme kleur heeft.

Verwerking

- Breng Securitan primer aan met een propere schuurspons / lijmrol.
- Zorg er voor dat de Securitan primer gelijkmatig verdeeld is op het oppervlak.
- Laat de Securitan primer drogen tot deze handdroog is.
- Plaats de Securitan tape polyback/ Securitan flashing polyback / Securitan zelfklevende EPDM polyback / Securitan PS RUSS polyback.
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van VM Building Solutions en gebruik steeds de toebehoren uit het Securitan gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C.

Verbruik

| | Breedte | Verbruik per lm |
|-------------------------|---------|-----------------|
| Securitan pre-tape | 7,5 cm | 0,02 L / lm |
| Securitan tape polyback | 7,5 cm | 0,04 L / lm |
| Securitan tape polyback | 15 cm | 0,08 L / lm |

| | Breedte | Verbruik per lm |
|--------------------------------------|---------|-----------------|
| Securitan flashing polyback | 15 cm | 0,04 L / lm |
| Securitan flashing polyback | 30 cm | 0,08 L / lm |
| Securitan zelfklevende EPDM polyback | 15 cm | 0,04 L / lm |
| Securitan zelfklevende EPDM polyback | 22,5 cm | 0,06 L / lm |
| Securitan PS RUSS polyback | 15 cm | 0,04 L / lm |
| Securitan PS RUSS polyback | 22,5 cm | 0,06 L / lm |

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Securitan primer.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.