

S-Seal easy spray fix 22,1l

Materiaalomschrijving

- S-Seal easy spray fix is een synthetische verspuitbare contactlijm in een makkelijk draagbaar drukvat voor de verkleving van Sure-Seal® Kleen EPDM in het dakvlak en op de opstanden.
- Verpakking:
 - 15,5 kg lijm en drijfgas met 38 % vaste stof
 - 4,06 kg lege verpakking

Producteigenschappen

S-Seal easy spray fix – 22,1 L	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Basis	synthetische rubbers
Dampspanning (bij 20° C)	160 hPa
Geur	aromatisch
Gewicht	19,56 kg
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	geel / geelbruin
Kookpunt	60 °C
Oplosbaarheid in water	niet oplosbaar in water
Soortelijke massa	0,82 g / cm ³ (+/- 0,05)

S-Seal easy spray fix – 22,1 L

Vlampunt	-26 °C
Zelfontbrandingstemperatuur	> 200 °C

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de S-Seal easy spray fix op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte tussen 10 en 25 °C.

Op het dak:

- Bewaar de S-Seal easy spray fix op het dak in de schaduw.
- Hou de S-Seal easy spray fix weg van warmte (T hoger dan 40 °C), vlammen & vonken.
- De S-Seal easy spray fix moet op een minimale temperatuur van 15°C gehouden worden om een goede kleefkracht te hebben.

Vorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is, reinig eventueel met aceton.

Verwerking

- Voor gebruik het drukvat ongeveer 4 minuten schudden zodat het drijfgas en de lijm goed met elkaar vermengd worden.
- Monteer het pistool op de slang en vervolgens de slang op het drukvat. Open de kraan volledig. De kraan pas sluiten bij het verwisselen van het drukvat, ter voorkoming van het uitdrogen van de lijm in de slang. Stel het pistool af voor het gewenste spuitbeeld met behulp van de regelknop.
- Breng de S-Seal easy spray fix zowel aan op de te verkleven ondergrond als op de onderkant van de Sure-Seal® rol.
- Het aangegeven verbruik is strikt te respecteren. Hierbij is het aanbevolen deze hoeveelheid aan te brengen in minimaal 2 en bij voorkeur 3 arbeidsgangen. Tussen het aanbrengen van elke laag dient telkens de nodige droogtijd in acht te worden genomen.
- Na het gebruik eventuele lijmresten niet verwijderen maar doe dit pas bij de eerst volgende toepassing. Gebruik hiervoor geen scherpe voorwerpen.

Verbruik

Drukvat	Verbruik per m ²	Verbruik per drukvat
S-Seal easy spray fix 22,1L	Ong. 570 g / m ² = Ong. 190 g/m ² op de ondergrond en ong. 380 g/m ² op het membraan Opmerking: er moet twee keer minder lijm aangebracht worden op de ondergrond dan op het membraan.	Ca. 27 m ² / drukvat

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van S-Seal easy spray fix.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.
- Bij transport van een niet geheel leeg vat raden we uit veiligheidsoverwegingen aan de kraan te sluiten.