

S-Seal spray fix 10L

Description

S-Seal spray fix est une colle de contact synthétique à pulvériser pour le collage de la membrane Sure-Seal® Kleen EPDM.

Propriétés du produit

S-Seal spray fix - 10 L	
État d'agrégation	liquide
Base	caoutchoucs synthétiques
Tension de vapeur (à 20 °C)	160,00 hPa
Odeur	aromatique
Poids	8,2 kg
Conservation	12 mois
Couleur	jaune / jaune-brun
Point d'ébullition	60 °C
Solubilité dans l'eau	non soluble dans l'eau
Densité	0,82 kg/L
Point d'éclair	≥ -26°C
Température d'auto-inflammation	> 200 °C

Stockage

Dans le magasin:

- Stocker le S-Seal spray fix dans un local sec, fermé mais ventilé, entre 10 et 20 °C.

Sur le toit:

- Conserver le S-Seal spray fix à l'ombre sur le toit.
- Garder le S-Seal spray fix à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 60 °C), des flammes et des étincelles.
- S-Seal spray fix doit être maintenu à une température minimale de 15°C pour avoir une bonne adhérence.

Préparation

- Éliminer toute la saleté et la poussière du support à traiter.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre, et le nettoyer éventuellement avec de l'acétone.

Application

- Appliquer le S-Seal spray fix à la fois sur le support à encoller et sur la face inférieure de la membrane Sure-Seal® EPDM.

Consommation

Rouleau à colle	Consommation par m ²	Consommation par bidon
S-Seal spray fix 10L	600 g / m ²	Env. 13,5 m ² / bidon

Cuve sous pression	Consommation par m ²	Consommation par bidon
S-Seal spray fix 10L	350 g / m ²	Env. 23,5 m ² / bidon

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du S-Seal spray fix.