

S-Seal spray fix 10L

Materiaalomschrijving

S-Seal spray fix is een synthetische verspuitbare contactlijm voor de verkleving van Sure-Seal® Kleen EPDM.

Producteigenschappen

S-Seal spray fix - 10 L	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Basis	synthetische rubbers
Dampspanning (bij 20° C)	160,00 hPa
Geur	aromatisch
Gewicht	8,2 kg
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	geel / geelbruin
Kookpunt	60 °C
Oplosbaarheid in water	niet oplosbaar in water
Soortelijke massa	0,82 kg/L
Vlampunt	≥ -26°C
Zelfontbrandingstemperatuur	> 200 °C

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de S-Seal spray fix op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte tussen 10 en 20 °C.

Op het dak:

- Bewaar de S-Seal spray fix op het dak in de schaduw.
- Hou de S-Seal spray fix weg van warmte (T hoger dan 60 °C), vlammen & vonken.
- De S-Seal spray fix moet op een minimale temperatuur van 15°C gehouden worden om een goede kleefkracht te hebben.

Vorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is, reinig eventueel met aceton.

Verwerking

- Breng de S-Seal spray fix zowel aan op de te verkleven ondergrond als op de onderkant van de Sure-Seal® Kleen EPDM.

Verbruik

Lijmrol	Verbruik per m ²	Verbruik per bus
S-Seal spray fix 10L	600 g / m ²	Ca. 13,5 m ² / bus

Drukvat	Verbruik per m ²	Verbruik per bus
S-Seal spray fix 10L	350 g / m ²	Ca. 23,5 m ² / bus

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van S-Seal spray fix.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.