

# Bonding adhesive 90.8.30A 18,9L

## Materiaalomschrijving

Bonding adhesive is een solventgebonden contactlijm om Sure-White® EPDM te verkleven op diverse ondergronden. Het aanbrengen van de contactlijm gebeurt door middel van een lijmrol.

## Producteigenschappen

Bonding adhesive 90.8.30A 18,9L	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Droge stof	18-22 % (+/- 2 %)
Geur	koolwaterstof
Inhoud	18,9 L
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	geel
Kookpunt	56° C - 139° C
Soortelijke massa	0,84 kg / L (+/- 0,05)
Vlampunt	≥ -20°C
Zelfontbrandingstemperatuur	223 °C

## Stockage

### In het magazijn:

- Stockeer de Bonding adhesive op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte tussen 10 en 25 °C.

## Op het dak:

- Bewaar de Bonding adhesive op het dak in de schaduw.
- Hou de Bonding adhesive weg van warmte ( T hoger dan 56 °C), vlammen & vonken.
- De Bonding adhesive moet op een minimale temperatuur van 15°C gehouden worden om een goede kleefkracht te hebben.

## Vorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is, reinig eventueel met aceton.

## Verwerking

Breng de Bonding adhesive zowel aan op de te verkleven ondergrond als op de onderkant van de Sure-White® EPDM.

## Verbruik (afhankelijk van de ondergrond)

	Verbruik per m <sup>2</sup>	Verbruik per bus
Bonding adhesive 90.8.30A – 18,9 L	600 g / m <sup>2</sup>	Ca. 26,5 m <sup>2</sup> / bus

## Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Bonding adhesive 90.8.30A.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.