

TIPLON PUR 6KG

Materiaalomschrijving

- Tiplon PUR is een één-component polyurethaan lijm voor de verkleving van Tiplon EPDM in de middenzone van daken.

Producteigenschappen

Tiplon PUR - 6kg	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Droge stof	82 % (+/- 2 %)
Geur	karakteristiek
Gewicht	6 kg
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	goudgeel
Kookpunt	57 °C
Vlampunt	-18 °C

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Tiplon PUR op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte tussen 10 en 25 °C (Tiplon PUR is niet bestand tegen vorst).

Op het dak:

- Bewaar de Tiplon PUR op het dak in de schaduw.
- Hou de Tiplon PUR weg van warmte (T hoger dan 94 °C), vlammen & vonken.

TIPLON

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is, reinig eventueel met aceton.

Verwerking

- Pons 4 gaten in de onderkant van de metalen verpakking.
- Breng de Tiplon PUR slingerwijs aan op de ondergrond.
- Laat drogen.

Verbruik (afhankelijk van de ondergrond)

	Verbruik per m ²	Verbruik per bus
Tiplon PUR – 6 kg	350 g / m ²	Ca. 17 m ² / bus

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Tiplon PUR.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.