

## TIPLON PRIMER - 3,78L

### Materiaalomschrijving

Tiplon primer is een solvent gebonden primer.

Deze primer dient voor het reinigen en primen van het Tiplon membraan voor de zelfklevende Tiplon toebehoren:

- Tiplon tape polyback
- Tiplon flashing polyback
- Tiplon zelfklevende EPDM polyback
- Tiplon PS RUSS polyback
- Tiplon EPDM kit

### Producteigenschappen

Tiplon primer 3,78L	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Basis	synthetische rubber
Houdbaarheid	9 maanden
Kleur	olijfgroen tot donkergrijs
Soortelijke massa	0,9 kg / L
Droge stof	18 %
Verpakking	3,78 L
Vlampunt	4,4 °C
VOC gehalte	727 g / L

# TIPLON

## Stockage

### In het magazijn:

- Hou de verpakking gesloten en zorg voor ventilatie.
- Indien de Tiplon primer onder de 15 °C bewaard wordt, moet deze voor gebruik eerst op kamertemperatuur gebracht worden.

### Op het dak:

- Bewaar de Tiplon primer op het dak in de schaduw.
- Hou de Tiplon primer weg van warmte ( T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

## Vorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.
- Roer de Tiplon primer 5 minuten tot deze een uniforme kleur heeft.

## Verwerking

- Breng Tiplon primer aan met een propere schuurspons / lijmrol.
- Zorg er voor dat de Tiplon primer gelijkmatig verdeeld is op het oppervlak.
- Laat de Tiplon primer drogen tot deze handdroog is.
- Plaats de Tiplon tape polyback / Tiplon flashing polyback / Tiplon zelfklevende EPDM polyback / Tiplon PS RUSS polyback.
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van VM Building Solutions en gebruik steeds de toebehoren uit het Tiplon gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C.

## Verbruik

	Breedte	Verbruik per lm
Tiplon pre-tape	7,5 cm	0,02 L / lm
Tiplon tape polyback	7,5 cm	0,04 L / lm
Tiplon tape polyback	15 cm	0,08 L / lm

# TIPLON

## Verbruik

	Breedte	Verbruik per lm
Tiplon flashing polyback	15 cm	0,04 L / lm
Tiplon flashing polyback	30 cm	0,08 L / lm
Tiplon zelfklevende EPDM polyback	15 cm	0,04 L / lm
Tiplon zelfklevende EPDM polyback	22,5 cm	0,06 L / lm
Tiplon PS RUSS polyback	15 cm	0,04 L / lm
Tiplon PS RUSS polyback	22,5 cm	0,06 L / lm

## Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Tiplon primer.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.