

retrideX FS14 gevelpasta

Materiaalbeschrijving

RetrideX FS14 gevelpasta is een pasteuze kleefstof op basis van synthetisch rubber en dient om:

- Profielen/bliksemafleiders op retrideX te kleven.

Geschikte ondergronden:

- Beton, gasbeton,
- Gemineraliseerde bitumineuze dakbanen,
- Hout,
- Diverse metalen,
- Acrylaatglas,
- ...

Ongeschikte ondergronden:

- Ongecacheerd EPS,
- Zacht PVC,
- Oplosmiddelgevoelige ondergronden.

Producteigenschappen

retrideX FS14 gevelpasta (600 ml)	
Basis	synthetisch rubber & oplosmiddelen
Droge stof	76 ± 2%
Inhoud	600 ml
Geur	oplosmiddelen (geen aromaten)
Houdbaarheid	9 maanden (koel opslaan)
Kleur	zwart

retrideX[®]

retrideX FS14 gevelpasta (600 ml)	
Soortelijke massa	1,15 g/cm ³
Viscositeit 20° C	4500 ± 2000 Pa.s
Vlampunt	< -5° C

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de retrideX FS14 gevelpasta op een droge plaats tussen 5 °C en 25 °C.

Op het dak:

- Bewaar de retrideX FS14 gevelpasta op het dak in de schaduw.
- Hou de retrideX FS14 gevelpasta weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

Vorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond vlak is en dat scherpe delen geëgaliseerd worden.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond schoon, olie- en vetvrij, droog en zuiver is.
- Ondergronden waar dauw op ligt of nat zijn, dienen door middel van hete lucht te worden gedroogd.

Verwerking

- Breng de retrideX FS14 gevelpasta in rillen aan op de ondergrond met een kitpomp. De open tijd is afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid. De open tijd wordt verkort bij hoge temperaturen.
- De minimale verwerkingstemperatuur bedraagt 5° C.
- De lijmverbinding is belastbaar na 48 uur (afhankelijk van weersomstandigheden, ondergrond & laagdikte).
- Verontreinigde oppervlakken en gereedschappen kunnen gereinigd worden met wasbenzine.
- Vermijd open vuur of ontstekingsbronnen, want de retrideX FS14 gevelpasta is brandbaar.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van de retrideX FS14 gevelpasta.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.