

# ADEPAR JS

## Product Specificatie

<b>Artikelnummer</b>	102429
<b>Rollengte</b>	7,0 m
<b>Rolbreedte</b>	1,0 m
<b>Baandikte</b>	2,5 mm
<b>Aantal rollen per pallet</b>	36
<b>Inlage</b>	Niet geweven composiet 140 g/m <sup>2</sup>
<b>Breeksterkte (EN 12311-1)</b>	Lengte/breedte 500/315 N/5 cm
<b>Rek tot breuk (EN 12311-1)</b>	Lengte/breedte 4 %
<b>Koude-buigtemperatuur (EN 1109)</b>	≤ -15 °C
<b>Vloeitemperatuur (EN 1110)</b>	SBS ≥ 100 °C
<b>Brandklasse</b>	F
<b>Dimensionale stabiliteit (EN 11071)</b>	≤ 0,5 %
<b>Sd waarde</b>	130 m

## Transport en opslag

De rollen moeten verticaal opgeslagen worden op een droge en vlakke ondergrond, bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C. Tijdens de opslag moet direct zonlicht vermeden worden.

## BMI Belgium bv

Wijngaardveld 25  
B-9300 Aalst  
België  
T: +32 53 72 96 62  
E: info.be.icopal@bmigroup.com  
[bmigroup.com/be](http://bmigroup.com/be)

## Beschrijving

(baanopbouw van boven naar onder)

- Macro geperforeerde folie en zand;
- SBS elastomeerbitumen;
- Composiet 140 g/m<sup>2</sup>;
- SBS elastomeerbitumen;
- Bezanding en zelfklevende strepen beschermd met silicone film.

## Toepassing

- Eerste laag van een tweelaagse zelfbeschermende afdichting voor nieuwe daken en renovatie;
- Afdichting voor niet toegankelijke terrasdaken, op alle dragende structuren (metselwerk, hout, staal);
- Afdichting voor niet toegankelijke groendaken of daktuinen met specifieke toplaag Graviflex;
- Kan geplaatst worden als damp scherm klasse E3;
- 1<sup>ste</sup> afdichtingslaag, zelfklevend en dampdrukverdelend;
- Siplast Primer aanbrengen op de solide ondergrond is vereist / niet op de isolatie.

## Beschrijving voor het lastenboek

Adepar JS, SBS elastomeerbitumen baan met aan de onderzijde zelfklevende strepen, beschermd met een silicone folie, bovenzijde met macro geperforeerde folie en zand, d = 2,5 mm, inlage 140 g/m<sup>2</sup> niet geweven composiet, kleven.

## Verwerkingsmethode

- Door het verwijderen van de silicone folie verkleven op bitumineus- of alugecacherde isolatie;
- Kleven op voor-geprimerde ondergrond met Siplast Primer, door het verwijderen van de silicone folie;
- Langse naden 6 cm zelfklevend (te verhitten indien de Adepar JS onbeschermd blijft liggen). Kopsen naden 10 cm overlap te vlamlussen;
- De afdichting wordt verzekerd door het aanbrengen en volvlakking verlassen van de toplaag;
- Verwerkingstemperatuur zelfklevende materialen ≥ 10°C. Indien dit niet het geval is, gelieve BMI Icopal te contacteren.