

SOLID JOHN

HYBRIDE POLYMEER

DUURZAAM IN VOCHTIGE OMSTANDIGHEDEN

Speciaal voor verkleaving in dezelfde vochtige omstandigheden als de Solid John betonplex. Deze professionele lijmkit biedt ondersteuning voor elke elastische verkleaving in de bouw.



BUITENGEWOON PERFORMANT

- Plaatsbaar op holle stenen
- Plaatsbaar op vochtige ondergrond
- Perfect alternatief voor mechanische bevestiging
- Ontworpen voor snelle plaatsing
- Een onklopbare prijs/kwaliteit

TOEPASSINGEN

Geschikt voor zo goed als alle elastische verklevingen in de bouw

VERPAKKING

600 ml worst
290 ml koker

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis.....	MS Polymeer (lucht) vochthardend
Aspect	Thixotrope pasta
Densiteit.....	1.52 gr/cm ³
Applicatie temperatuur.....	Min +5°C tot max 40°C
Huidvorming	30-45 min
Doorharding: 23°C & 50% R.V.....	2 à 3 mm/24h
Hardheid shore.....	ISO 868 40
Modulus.....	ISO 8339 1.1 MPa
Treksterkte.....	ISO 8339 1.5 MPa
Rek bij breuk	ISO 8339 200%
Elastisch herstel	ISO 7389 70%
Continu belasting.....	ISO 8340 Perfect
CE.....	EN 1561-1 (F EXT-INT CC)
Temperatuur bestendigheid	-50°C tot +80°C
Toepassing	Binnen en buiten
Kleur	Zwart RAL 9005
Houdbaarheid	12 maand in gesloten verpakking tussen +5 en +25

EAN (kokerverpakking) 8720299794320

EAN (worstverpakking) 8720299794313



SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 Izegem

Tel. + 31 (0)85 21 21 921
E-mail: info@solidjohn.com

